



TIKKURILA

PONTTI FLOOR PAINT 30

PUSMATĒTA, TONĒJAMA, PILNĪGI SEDZOŠA KRĀSA KOKA GRĪDĀM.

APRAKSTS

Pusmatēta, tonējama, pilnīgi sedzoša ūdens bāzes akrilāta krāsa koka grīdām, kurai ir piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Īpaši piemērota koka un kokšķiedras plākšņu grīdām. Lieliski piemērota arī grīdas virsmu pārkrāsošanai, kas iepriekš krāsotas ar alkīda vai epoksīda krāsām vai apstrādātas ar epoksīda laku.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota koka grīdu un kāpņu krāsošanai iekšdarbos.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PONTTI FLOOR PAINT 30

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	Apm. 8 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Ota.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc apm. 15 min. Var pārkrāsot pēc apm. 2 h. Virsma ir gatava vieglai mehāniskai noslodzei nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un adhēziju virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām. Zemas temperatūras un augstāks mitrums paildzina atvērta iepakojuma izlietošanas laiku. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus, piemēram, paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu.
Bļivums (kg/l)	A bāze apm. 1,2 kg/l, ISO 2811 C bāze apm. 1,1 kg/l, ISO 2811
Ķīmiskā izturība	Iztur taukus un vaišpirtu. Neiztur stiprus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	37
GOS	(kat. A/i)maks.140 g/l (2010). Pontti Floor Paint 30 maksimālais GOS saturs 140 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PONTTI FLOOR PAINT 30

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Notīrīt no virsmas putekļus, netīrumus, eļļas un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu tīrīšanas līdzekli, kas atšķaidīts ar ūdeni proporcijā 1:5, lai notīrītu netīrumus un vasku. Noskalot virsmu ar ūdeni un atļaut nožūt. Notīrīt veco, atslāņojušos krāsas kārtu. Rūpīgi noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Krāsošana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt.

Neapstrādātas koka virsmas:

Koka virsmas nogruntēt 1 – 2 kārtās ar izolācijas gruntskrāsu Multistop. Vislabākā izolācija tiek iegūta, ja apstrāde tiek veikta 2 reizes. Pārklāt ar 1-2 kārtām neatšķaidītas Pontti Floor Paint 30.

Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:

Uzklāt Pontti Floor Paint 30 tieši uz virsmas 1-2 kārtās ar sintētisko otu.

Uzmanību! Krāsa ātri žūst, tāpēc plānojiet darbu tā, lai izvairītos no nevienmērīga krāsojuma. Vienlaicīgi krāsojiet tikai dažus grīdas dēļus, garenvirzienā. Jebkādas nepieciešamās izmaiņas drīkst veikt tikai uz sausa krāsojuma.

Uzmanību

Pretslīde:

Krāsotās virsmas slīdamību var samazināt, krāsai pievienojot Liukueste pretslīdes piedevu attiecībā 1/3 l pulvera uz 10 litriem neatšķaidītas krāsas. Var samaisīt arī ar rokām. Pēdējos divus slāņus uzklāt ar krāsu, kurai pievienota pretslīdes piedeva.

Ar šo krāsu (kurai pievienota pretslīdes piedeva) var krāsot, piemēram, virsmas daļu, ko aplīmē ar maskēšanas lenti. Sajauktā krāsa ļoti labi pasargā pret slīdēšanu arī tad, ja uzklāta tikai uz kāpņu ārējam malām.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Krāsotā virsma ir sasniegusi galīgo izturību un ķīmisko noturību apmēram divas nedēļas pēc krāsošanas. Šajā laikā izvairīties no grīdas tīrīšanas. Virsmu tīrīt ar suku, birstīvai putekļu lupatu. Netīras virsmas mazgāt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PONTTI FLOOR PAINT 30

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.