



TIKKURILA

## PRESTO F

RENOVĀCIJAS ŠPAKTELTEPE

### APRAKSTS

Ūdens bāzes, lietošanai gatava renovācijas špakteltepe. Pildspēja 4 mm bez plaisāšanas. Minimāla saraušanās un laba saķere.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Īpaši piemērota iepriekš krāsotu virsmu pilnīgai vai daļējai izlīdzināšanai. Caurumu un šuvju aizpildīšanai un blīvējuma sloksņu piestiprināšanai. Piemērots gipskartona, kokšķiedru plātņu, betona un apmetuma virsmām.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 06.11.2024

## PRESTO F

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	Gandrīz balts
<b>Iepakojumi</b>	0.2 l, 0.4 l, 3 l, 10 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens, parasti netiek atšķaidīta
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāt ar izlīdzinošo špaktelļāpstiņu
<b>Žūšanas laiks</b>	Virsmu var slīpēt un krāsot pēc špaktelļepes pilnīgas nožūšanas (normālos apstākļos 2–24 stundu laikā, atkarībā no slāņa biezuma, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma).
<b>Bļivums (kg/l)</b>	1.2 kg/l, ISO 2811
<b>Rukums</b>	Minimāla.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	61
<b>Graudiņu izmērs</b>	max. 0,15 mm
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Sargāt no sala. Neatvērtu iepakojumu var uzglabāt 2 gadus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



# PRESTO F

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Minimālā apkārtējās vides temperatūra produkta lietošanai ir +10 °C un maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīriet virsmas, noņemot taukus un netīrumus. Notīriet visus putekļus un gružu atliekas ar slīpēšanas metodi.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgājiet iepriekš krāsotas virsmas ar Maalipesu tīrīšanas līdzekli. Pirms turpmākās apstrādes ļaujiet virsmai nožūt. Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas ar skrāpi un noslīpējiet krāsotas virsmas līdz matētai apdarei. Noņemiet slīpēšanas putekļus.

### Uzklāšana

Uzklājiet Presto F ar izlīdzinošo špakteleļļastīņu. Noslīpējiet izžuvušo virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklājiet vēl vienu špakteleļļes kārtu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.


## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008


Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju.

# PRESTO F

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5003a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5003b
EN 15824:2009

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.