



TIKKURILA

# PRESTO R

ROLL-ON ŠPAKTELTEPE

## APRAKSTS

Ūdens bāzes, lietošanai gatava, viegli izmantojama špakteltepe uzklāšanai ar rullīti. Pildspēja 3 mm bez plaisāšanas un laba adhēzija uz dažādām pamatnēm.

## IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Īpaši piemērota šuvju aizpildīšanai starp ģipškartona plāksnēm un blīvējuma sloksņu piestiprināšanai. Sienu un griestu virsmu daļējai un pilnīgai izlīdzināšanai. Piemērota arī izsmidzināšanai. Dažādām pamatnēm, piemēram, ģipškartona plāksnēm, betonam, vieglbetonam un apmestām virsmām. Piemērota arī vecu stikla šķiedras sienu segumu apmešanai.



## PRESTO R

TEHNISKIE DATI	
<b>Toņi</b>	Gandrīz balts
<b>Maksimālais slāņa biezums</b>	3 mm bez plaisāšanas.
<b>Iepakojumi</b>	12 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāšana ar rullīti, smidzinātāju un tērauda špakteljāpstiņu vai automātisko konusveida rīku, piemēram, zīmola "Bazooka".
<b>Žūšanas laiks</b>	Virsmu var noslīpēt un krāsot 2–24 stundu laikā atkarībā no slāņa biezuma, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1.1 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	55
<b>Graudiņu izmērs</b>	Max. 0,15 mm.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala. Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



# PRESTO R

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Minimālā apkārtējās vides temperatūra produkta lietošanai ir +10 °C un maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīriet visus putekļus un gružu. Nekrāsotas virsmas izlīdziniet ar Presto R špakleļtepi un uzklājiet ar rullīti.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgājiet iepriekš krāsotas virsmas ar Maalipesu tīrīšanas līdzekli. Noskrāpējiet pēc iespējas vairāk krāsas un noslīpējiet krāsoto virsmu līdz matētai apdarei. Noslaukiet slīpēšanas putekļus.

### Uzklāšana

Uzklājiet Presto R špakleļtepi ar rullīti vai smidzināšanas pistoli un līdziniet virsmu ar špakleļlāpstiņu. Noslīpējiet nožuvušo virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklājiet vēl vienu špakleļtepes kārtu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni.


## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008


Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

# PRESTO R

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finland
2005
TIK-1650-5006a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland
2009
TIK-1650-5006b
EN 15824:2009

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.