



TIKKURILA

PRESTONIT 10 + 10

AUGSTA SATURA ŠPAKTELĒTEPE

APRAKSTS

Lietošanai gatava izsmidzināmais finiša špaktelepe. Atbilst nodilumizturības kategorijas 04 prasībām.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Piemērota betona, vieglbetona, apmetuma, ģipša, ģipškartona un kokšķiedras plātņu virsmām. Laba adhēzija arī iepriekš krāsotām virsmām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Griestu un sienu virsmu gruntēšanai un izlīdzināšanai sausās iekštelpās.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.03.2022

PRESTONIT 10 + 10

TEHNISKIE DATI	
Toņi	Balts
Patēriņš	Vidēji 1 l/m ² ar apmetuma biezumu 1 mm. Nepieciešamais daudzums ir atkarīgs no virsmas.
Maksimālais slāņa biezums	0-10mm
Iepakojumi	14 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Parasti netiek atšķaidīta.
Uzklāšanas metode	Izsmidzināšanas ierīces un tērauda špaktelļāpstiņa.
Žūšanas laiks	Apmēram divas stundas ar pārklājuma biezumu 1 mm. Ja uzklājat biežākas kārtas, tām būs nepieciešams ilgāks laiks, lai tās nožūtu.
Blīvums (kg/l)	1,6 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	56
Graudiņu izmērs	Max. 0,30 mm.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules gaismas. Pustukšā bundžā turēts produkts neizturēs ilgstošu uzglabāšanu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTONIT 10 + 10

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un temperatūrai vismaz +10 °C.

Virsmas sagatavošana

Notīriet virsmas, noņemot taukus un netīrumus. Notīriet visus putekļus un vaļīgos materiālus ar suku.

Uzklāšana

Uzklājiet Prestonit 10 +10 ar piemērotu izsmidzināšanas ierīci. Izklājiet špaktelepi 0-10 mm un nedaudz uzgaidiet, pirms izlīdzināt ar tērauda špaktelļapstiņu. Šādi strādājot, tiek nodrošināta vislabākā pildījuma spēja. Pildvielu var uzklāt arī manuāli. Lai iegūtu vienmērīgu izlīdzinātu gala rezultātu nav nepieciešams uzklāt vienmērīgi biezu pildvielas slāni. Atkarībā no virsmas nelīdzenuma, špakteles slāņa biezums var mainīties no 0 līdz 10 mm.

Kad špaktele ir nožuvusi, virsmu noslīpē. Normālos apstākļos pietiks ar vienu vai diviem slāņiem. Izlīdzināto virsmu var krāsot, flīzēt vai pārklāt ar PVC tapetēm.

Darbarīku tīrīšana

Notīriet instrumentus ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.