



TIKKURILA

PRESTONIT 5 + 5



APRAKSTS

Lietošanai gatava, izsmidzināma finiša špaktelepe. Atbilst nodilumizturības kategorijas 04 prasībām.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienu un griestu daļējai un pilnīgai izlīdzināšanai.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Griestu un sienu gruntēšanai un izlīdzināšanai sausās iekštelpās. Piemērots betona, vieglbetona, apmestām, ģipša, ģipškartona un kokšķiedras plātņu virsmām. Piemērots arī iepriekš krāsotām virsmām. Virs izlīdzinātās virsmas var krāsot vai uzklāt tapetes.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTONIT 5 + 5

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balts
Patēriņš	Vidēji 1 l/m ² ar apmetuma biezumu 1 mm. Nepieciešamais daudzums ir atkarīgs no virsmas.
Maksimālais slāņa biezums	6 mm
Iepakojumi	14 l
Šķīdinātājs	Ūdens
	Parasti netiek atšķaidīts.
Uzklāšanas metode	Špakteles izsmidzināšanas iekārta vai tērauda špaktelļāpstiņa.
Žūšanas laiks	Apmēram divas stundas, ja kārtas biezums ir 1 mm. Biezākām kārtām, būs nepieciešams ilgāks žūšanas laiks.
Blīvums (kg/l)	1.5 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	56
Graudiņu izmērs	Max. 0,30 mm.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTONIT 5 + 5

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājama virsmai ir jābūt sausai un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +10 °C.

Virsmas sagatavošana

Attīrīt virsmas no taukiem un netīrumiem. Ar birsti noņemt putekļus un atlupušo materiālu.

Uzklāšana

Uzklāt Prestonit 5+5 ar izsmidzināšanas iekārtu un izlīdzināt ar tērauda špaktelļāpstiņu. Apmetumu var uzklāt arī manuāli.

Kad apmetums ir nožuvis, virsmu noslīpē. Normālos apstākļos nepieciešams uzklāt vienā vai divās kārtās.

Apstrādāto virsmu var krāsot, flīzēt vai pārklāt ar tapetēm.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTONIT 5 + 5

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1620-5002b	
EN 15824:2009	
Reakcija uz uguni	B-s1,d0
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	≥ 0,3 MPa
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1620-5002a	
EN 13963:2005	
Reakcija uz uguni	A2-s1,d0
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.