



TIKKURILA PRESTONIT ALR

APRAKSTS

Lietošanai gatava, viegls izsmidzināma špakteļtepe. Ūdens bāzes. Neliela saraušanās un laba saķere. Atbilst nodilumizturības kategorijas 04 prasībām.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Sienu un griestu virsmas sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Daļējai un pilnīgai griestu un sienu izlīdzināšanai un šuvju lentu piestiprināšanai sausās iekštelpās. Īpaši piemērota dēļu sienām, kā arī betona, vieglbetona un ģipša virsmām un vecām krāsotām virsmām. Virs izlīdzinātās virsmas varat krāsot vai uzklāt tapetes.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 19.08.2020

PRESTONIT ALR

TEHNISKIE DATI	
Toņi	Balts
Patēriņš	Vidēji 1 l/m ² ar apmetuma biezumu 1 mm. Nepieciešamais daudzums ir atkarīgs no virsmas.
Maksimālais slāņa biezums	Maks. biezums 3,0 mm, atkarībā no apstākļiem.
Iepakojumi	14 l
Šķīdinātājs	Ūdens, parasti netiek atšķaidīta
Uzklāšanas metode	Špakelķepes izsmidzināšanas ierīce, tērauda špakelļāpstiņa, uzklāšana ar rullīti.
Žūšanas laiks	Virsmu var slīpēt un krāsot pēc špakelķepes pilnīgas nožūšanas (normālos apstākļos 2–24 stundu laikā, atkarībā no slāņa biezuma, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma).
Blīvums (kg/l)	1.3 kg/l, ISO 2811
Rukums	Neliela.
Graudiņu izmērs	Max. 0,30 mm
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Uzglabā neatvērtu 1 gadu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTONIT ALR

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Minimālā apkārtējās vides temperatūra produkta lietošanai ir +10°C un maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.

Virsmas sagatavošana

Notīriet virsmas, noņemot taukus un netīrumus. Notīriet visus putekļus un gružu atliekas ar slīpēšanas metodi.

Uzklāšana

Uzklājiet Prestonit ALR uz sienu un griestu virsmām ar izsmidzināšanas ierīci un nogludiniet ar tērauda špaktelļāpstiņu. Piestiprinot papīra šuvju lentu, ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus. Apmetumu var uzklāt arī manuāli.

Kad špaktelļape ir nožuvusi, virsmu noslīpē. Normālos apstākļos pietiks ar vienu vai diviem slāņiem. Iepriekš izlīdzinātajiem griestiem pēdējais slānis nav jānoslīpē.

Virš izlīdzinātās virsmas variet krāsot vai uzklāt tapetes. Pirms tapešu uzklāšanas ieteicams nolīdzināto virsmu nogruntēt.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008


Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTONIT ALR

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1650-5004a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1620-5004b
EN 15824:2009

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.