

TIKKURILA

REMONTTI-ÄSSÄ

ĪPAŠI NOTURĪGA, PUSMATĒTA IEKŠDARBU KRĀSA.

APRAKSTS	Šķīdinātājus nesaturoša, pret mazgāšanu noturīga, pusmatēta iekšdarbu krāsa.
IETEICAMAIS PIELIETOJUMS	Sienas un griesti, īpaši piemērota virsmām, kurām ir nepieciešama bieža mazgāšana, piemēram, virtuvēs, hallēs un kāpņu telpās. Remontti-Ässä nav piemērota mēbeļu krāsošanai.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS	Piemērota betona, apmestu, ķieģeļu, špaktelētu, skaidu plātņu, ģipškartona plātņu un kokšķiedras plātņu virsmu krāsošanai iekšdarbos. Jaunu virsmu krāsošanai un iepriekš krāsotu virsmu pārkrāsošanai. 1. klases noturība pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

REMONTTI-ÄSSÄ

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Izjūti krāsas - toņu karte, Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Tikkurila X Marie Olsson Nylander, Color Now 2025, Color Now 2027, Color Now 2026 Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusmatēts. 4/RT - klasifikācija
Patēriņš	Neuzsūcošas virsmas 10-12 m²/l. Uzsūcošas virsmas 8-9 m²/l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 3.6 l, 7.2 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 3.6 l, 7.2 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Krāsojot ar bezgaisa izsmidzinātāju, izmantot sprauslu 0.015"-0.021", atšķaidīt 0-5% apmērā no tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 30 min, var pārkrāsot pēc 2 stundām.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.3 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Karstumizturība	+85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(cat A/a) 30g/l(2010). Produkts satur mazāk kā 2 g/l GOS.
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

REMONTTI-ÄSSÄ

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzināt ar piemērotu špaktelētepi. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Varma gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Seinäpesu mazgāšanas līdzekli. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špaktelētepi un nožuvušo virsmu noslīpēt. Krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notītīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, nogruntēt ar Varma gruntskrāsu.

Krāsošana
Pirms lietošanas Remontti-Ässä rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt ar rulli, otu vai izsmidzināšanu 1-2 kārtās.

Darbarīku tīrīšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana
Ja nepieciešams, virsmas tīrīšanu var veikt ne ātrāk kā apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar vegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi noskalot. Ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz šķīduma sagatavošanu.

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas apieties saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar mitru lupatu.

Remontkrāsošana
Ar Remontti-Ässä krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Remontti-Ässä vai līdzīgām ūdens bāzes krāsām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana
Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts nav klasificēts kā bīstams. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, smidzināšanas-uzklāšanas laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AP (gāzes/putekļu filtrs) (EN405:2001).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SIA TIKKURILA • Krūzes iela 23 k-3 • Rīga LV-1046 • Tel. +371 67611135
e-mail: info.lv@ppg.com • tikkurila.lv