



TIKKURILA

TAIKA GLAZE

CAURSPĪDĪGA SUDRABA LAZŪRA.

CAURSPĪDĪGA ZELTA LAZŪRA.

APRAKSTS

Caurspīdīga, tonējama speciālā lazūra uz ūdens bāzes ar metālisku perlamutra efektu.


Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Lietojama sienām iekšējās, ja nepieciešams dekoratīvs efekts.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Uzklāt uz Tikkurila akrilāta sienu krāsas, piemēram, Harmony. Tā kā Taika perlamutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas (piemēram, Harmony) tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Labs apgaismojums efektu pastiprina. Taika toņu kartē atrodami ieteikumi toņu izvēlei.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA GLAZE

TEHNISKIE DATI

Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	8-12 m ² /l, atkarībā no uzklāšanas metodes.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l Zelta bāze: 0,9L Sudraba bāze: 0,9L un 2,7L
Uzklāšanas metode	Uzklāšanai izmantot rullīti ar īsu plūksnu. Lai veidotu atšķirīgu virsmas struktūru, izmantojiet otu vai dekoratīvo rullīti.
Žūšanas laiks	Var pārkrāsot apm. pēc 24 stundām. Pilnībā nožuvusi pēc apm. 2 dienām. Mitri, auksti apstākļi un biezas kārtas pagarina žūšanas laiku.
Bļivums (kg/l)	1.1 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811)
Noturība pret mazgāšanu	Iztur vieglu beršanu ar mitru lupatu.
Karstumizturība	+85 °C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	13
GOS	GOS (kategorija A/I) maks. 200 g/l (2010). Taika Glaze satur GOS maksimāli 200 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA GLAZE

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā produkta, gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +10 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam mazākam par 70 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsma izlīdzināt ar piemērotu špakteltepi, un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ļaut virsmai nožūt. Notīrīt atlupušo materiālu. Cietas un spīdīgas krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi, un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Gruntēšana:

Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony. Uzklāt divas kārtas. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām un ir ar pēc iespējas sīkāku tekstūru. Tā kā Taika perlamutra lazūra drīzāk izceļ, nekā noslēps tādus virsmas defektus kā plaisas un iedobumus, gruntētai virsmai jābūt pēc iespējas gludākai un līdzenākai.

Tā kā Taika perlamutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Ieteicamie Taika perlamutra lazūras pamatkrāsas toņi ir atrodami Taika toņu kartē. Piemēram, pelēka krāsa kopā ar Taika lazūru rada izteiktu sudraba efektu, zelta un dzeltenas iekšdarbu krāsas ir ieteicams kombinēt ar zelta lazūru. Turpretī, drosmīgi un dažādi toņi radīs pilnīgi atšķirīgu virsmas efektu.

Gruntēšana

Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony.

Krāsošana

Lielu, vienvēidīgu sienu virsmu krāsošana:

Pirms uzklāšanas Taika perlamutra lazūru rūpīgi samaisīt. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām. Lazūru uzklāt apmēram vienu metru platā joslā. Tad, virzot rullīti uz augšu, virsmu izlīdzināt pēc iespējas vienmērīgāk. Izmantot rullīti ar pēc iespējas sīkāku tekstūru un vienmērīgi uzklāt lazūru. Robežu novilkšanai izmantot krāsotāja līmlenti un uzreiz pēc krāsošanas to noņemt. Lai iegūtu izteiksmīgāku un bagātīgāku rezultātu, uzklāt divas kārtas.

Uzmanību! Kaut gan krāsošana ar Taika perlamutra lazūru ir vienkārša, lai krāsotu gludas, lielas un līdzenas virsmas, ir nepieciešamas iemaņas un pieredze.

Dekoratīvā krāsošana:

Vienlaicīgi nokrāsot mazu laukumu (apm. 1 m²). Vispirms, izmantojot gludām virsmām piemērotu rullīti ar īsu plūksnu, uzklāt krāsu. Uzreiz pēc tam, izmantojot dažādus dekoratīvos rullīšus, otu vai sūkli, veidot rakstus. Dekoratīvo krāsojumu vispirms izmēģina uz bieza kartona gabala vai cita pamata.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA GLAZE

Virsmas kopšana

Taika perlamutra lazūra sasniedz galējo izturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīršanas.

Ja nepieciešams, virsmu notīrīt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu lupatu. Jānoskalo un uzreiz pēc apstrādes jānožāvē.

Remontkrāsošana

Saskaņā ar instrukciju "Iepriekš krāsotas virsmas". Ja ir nepieciešams, dekoratīvo virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsu sienām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.