



TIKKURILA

TAIKA HELMIÄISLASYYRI

CAURSPĪDĪGA SUDRABA LAZŪRA.

CAURSPĪDĪGA ZELTA LAZŪRA.

APRAKSTS


Caurspīdīga, tonējama speciālā lazūra uz ūdens bāzes ar metālisku perlmutra efektu.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Lietojama sienām iekštelpās, ja nepieciešams dekoratīvs efekts.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Uzklāt uz Tikkurila akrilāta sienu krāsas, piemēram, Harmony. Tā kā Taika perlmutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas (piemēram, Harmony) tonim ir būtiska ietekme uz galareztātu. Labs apgaismojums efektu pastiprina. Taika tonu kartē atrodami ieteikumi tonu izvēlei.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzmanāmies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.01.2022

TAIKA HELMIÄISLASYYRI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Toņu kartes: Taika - toņu karte.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	8-12 m ² /l, atkarībā no uzklāšanas metodes.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l
Uzklāšanas metode	Uzklāšanai izmantot rullīti ar īsu plūksnu. Lai veidotu atšķirīgu virsmas struktūru, izmantojiet otu vai dekoratīvo rullīti.
Žūšanas laiks	Var pārkrāsot apm. pēc 24 stundām. Pilnībā nožuvusi pēc apm. 2 dienām. Mitri, auksti apstākļi un biezas kārtas pagarina žūšanas laiku.
Bīvums (kg/l)	1.1 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811)
Rukums žūstot	Saskaņā ar instrukciju "lePRIEKŠ KRĀSOTAS VIRSMAS". Ja nepieciešams, dekoratīvo virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsu sienām.
Noturība pret mazgāšanu	Iztur vieglu beršanu ar mitru lupatu.
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	13
GOS	GOS (kategorija A/I) maks. 200 g/l (2010). Taika Helmiäislasyyri satur GOS maksimāli 200 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuзuemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA HELMIÄISLASYYRI

UZKLÄŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā produkta, gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +10 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam mazākam par 70 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsma izlīdzināt ar piemērotu špakteļtepi, un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slipešanas putekļus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virmas nomazgāt ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni. Laut virsmai nožūt. Notīrīt atlpušo materiālu. Cetas un spīdīgas krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slipešanas putekļus. Iedobumus un plāsas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi, un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slipešanas putekļus.

Gruntēšana:

Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony. Uzklāt divas kārtas. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām un ir ar pēc iespējas sīkāku tekstu. Tā kā Taika perlmutra lazūra drīzāk izceles, nekā noslēps tādus virsmas defektus kā plāsas un iedobumus, gruntētai virsmai jābūt pēc iespējas gludākai un līdzīnākai.

Tā kā Taika perlmutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Ieteicamie Taika perlmutra lazūras pamatkrāsas toni ir atrodami Taika tonu kartē. Piemēram, pelēka krāsa kopā ar Taika lazūru rada izteiku sudraba efektu, zelta un dzeltenas iekšdarbu krāsas ir ieteicams kombinēt ar zelta lazūru. Turpretī, drosmīgi un dažādi toni radīs pilnīgi atšķirīgu virsmas efektu.

Gruntēšana

Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony. Uzklāt divas kārtas. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām un ir ar pēc iespējas sīkāku tekstu. Tā kā Taika perlmutra lazūra drīzāk izceles, nekā noslēps tādus virsmas defektus kā plāsas un iedobumus, gruntētai virsmai jābūt pēc iespējas gludākai un līdzīnākai.

Tā kā Taika perlmutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Ieteicamie Taika perlmutra lazūras pamatkrāsas toni ir atrodami Taika tonu kartē.

Krāsošana

Lielu, vienveidīgu sienu virsmu krāsošana:

Pirms uzklāšanas Taika perlmutra lazūra rūpīgi samaisīt. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām. Lazūru uzklāt apmēram vienu metru platā joslā. Tad, virzot rullīti uz augšu, virsmu izlīdzināt pēc iespējas vienmērigāk. Izmantot rullīti ar pēc iespējas sīkāku tekstu un vienmērīgi uzklāt lazūru. Robežu novilkšanai izmantot krāsotāja līmlenti un uzreiz pēc krāsošanas to noņemt. Lai iegūtu izteiksmīgāku un bagātīgāku rezultātu, uzklāt divas kārtas.

Uzmanību! Kaut gan krāsošana ar Taika perlmutra lazūru ir vienkārša, lai krāsotu gludas, lielas un līdzīnas virsmas, ir nepieciešamas iemaņas un pieredze.

Dekoratīvā krāsošana:

Vienlaicīgi nokrāsot mazu laukumu (apm. 1 m²). Vispirms, izmantojot gludām virsmām piemērotu rullīti ar īsu plūksnu, uzklāt krāsu. Uzreiz pēc tam, izmantojot dažādus dekoratīvos rullīšus, otu vai sūkli, veidot rakstus. Dekoratīvo krāsojumu vispirms izmēģina uz bieza kartona gabala vai cīta pamata.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.01.2022

TAIKA HELMIÄISLASYYRI

Darbarīku tīrišana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Taika perlmutra lazūra sasniedz galējo izturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīrišanas.

Ja nepieciešams, virsmu notīrīt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu lupatu. Jānoskalo un uzreiz pēc apstrādes jānožāvē.

Remontkrāsošana

Saskaņā ar instrukciju "Iepriekš krāsotas virsmas". Ja ir nepieciešams, dekoratīvo virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsu sienām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARķĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onā [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolin-3-onā [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.