



TIKKURILA

TAIKA PAINT

ZELTA KRĀSA/ SUDRABA KRĀSA



APRAKSTS


Tonējama, akrilāta krāsa uz ūdens bāzes ar metālisku perlamutra efektu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, sienu akcenti, ornamentu u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota koka, kokšķiedras un skaidu plātņu, metāla virsmām, kā arī ģipškartona plātņu, betona un tīdzīgu virsmu krāsošanai. Var izmantot pirmreizējai krāsošanai, remontkrāsošanai, kā arī virsmām, kas iepriekš krāsotas ar alkīda vai katalītisko krāsu vai laku. Labs apgaismojums efektu pastiprina.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 04.12.2023

TAIKA PAINT

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	HM BĀZE, KM BĀZE
Toņi	Taika - toņu karte Zelta un sudraba.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	6–8 m ² /l.
Iepakojumi	HM BĀZE: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l KM BĀZE: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
Uzklāšanas metode	Ota (sintētisko), rullītis, dekoratīvā krāsošana (izmantot dažādus darbarīkus rullīti, otu u.c.), izsmidzinātājs (tradicionālajai izsmidzināšanai: smidzinātāja sprausla 1.8 mm, atšķaidīt apm. 40%). Uzmanību! Uzklājot ar izsmidzināšanu, vienmēr veikt izmēģinājuma krāsojums.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc 1 stundas. Var pārkrāsot pēc 6-8 stundām.
Blīvums (kg/l)	1.1 kg/l (netonēta) (ISO 2811)
Ķīmiskā izturība	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Krāsaini traipi, piemēram, kafijas, tējas u.c. jānoslauka nekavējoties.
Noturība pret mazgāšanu	Iztur vairāk nekā 5000 beršanas ciklus (SFS 3755).
Karstumizturība	+85 °C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	35
GOS	GOS (kategorija A/l) maks. 200 g/l (2010). Taika Helmiäismaali satur GOS maksimāli 200 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA PAINT

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Samērā zema temperatūra (apm. +15 °C) un augsts relatīvais mitrums (50-70 %) novērsīs pārāk ātru krāsas žūšanu un atvieglo darbu.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku adhēziju, no jaunām virsmām rūpīgi notīrīt netīrumus un putekļus.

Koka virsmas:

Nogrunēt virsmu ar Helmi gruntskrāsu. Jaunas, tīras koka virsmas, kuras ir labā stāvoklī, var apstrādāt arī uzreiz ar Taika Helmiāismaali.

Metāla virsmas:

Metāla virsmas nogrunēt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu.

Sienas:

Ja nepieciešams, virsma nolīdzināt ar piemērotu špakteļtepi un, nožuvušu virsmu, noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus un nogrunēt. Uzklāt 1-2 kārtas Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ļaut nožūt.

Koka virsmas:

Ar skrāpi noņemt atlupušo krāsu vai laku. Cietas un spīdīgas krāsotas vai lakotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu tepi un aizpildītās vietas noslīpēt. Nekrāsotas virsmas nogrunēt. Uzmanību: ar nitrocelulozes lakām lakotas virsmas nogrunēt ar gruntskrāsu Otex.

Sienas:

Cietas un spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un nožuvušas virsmas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nekrāsotas virsmas nogrunēt.

Krāsošana

Pirms lietošanas krāsa rūpīgi samaisīt.

Mēbeles u.c.:

Ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju uzklāt divas kārtas Taika Helmiāismaali. Lielām virsmām labāk ir pirmo kārtu uzklāt ar rullīti un pēc tam izlīdzināt ar otu. Izmantot augstas kvalitātes sintētisko otu. Otas triepieni skaisti izceļ perlamutra efektu.

Sienas/dekoratīvā krāsošana:

Krāsojot sienas, Taika Helmiāismaali vislabāk ir izmantojama ierobežotas dekoratīvās virsmas krāsošanai, kā rezultātā daļu no gruntētās virsmas tiek atstāta redzamu. Taika perlamutra krāsu uzklāt ar rullīti uzreiz apmēram 1 m² lielā laukumā un, ja vēlas, uzreiz veido dekoratīvu virsmu, izmantojot dažādus dekoratīvos rullīšus, otas vai sūkļus. Ieteicams veikt izmēģinājuma krāsošanu uz bieza kartona.

Ieteicams rūpīgi nosegt grīdīstes ar krāsotāju līmlenti. Krāsotāju līmlenti noņemt uzreiz pēc krāsošanas. Ja tiek izmantota otu, krāsojot nelielus laukumus nekavējoties pabeigt krāsošanu ar rullīti. Tādējādi nebūs redzamas salaiduma vietas. Taika perlamutra krāsu uzklāt divās kārtās, bet dekoratīvajam krāsojumam, tikai vienā kārtā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA PAINT

Lai nokrāsotu lielas, gludas, līdzenas virsmas ar Taika Helmiāismali, ir nepieciešamas iemaņas un pieredze, bet tāda metode kā krustām-šķērsām, krāsojot ar otu vai rullīti, ir piemērota arī iesācējiem, pat krāsojot lielas virsmas.

Taika Helmiāismali ir piemērota arī rakstu veidošanai ar šabloniem.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmas mazgāt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas šķīdumu un mīkstu suku, sūkli vai lupatu. Ļoti neīrās virsmas mazgāt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas šķīdumu un lupatu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmām apieties saudzīgi, jo krāsa galīgo cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar mīkstu birsti, lupatu vai suku.

Remontkrāsošana

Ievērot instrukcijas, kas attiecas uz iepriekš krāsotām virsmām. Ja ir vēlēšanās, dekoratīvās virsmas var pārkrāsot ar Helmi krāsu mēbelēm vai ar ūdens bāzes sienu krāsām (sienu virsmas).

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: adipohidrazīde, 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.