



## Temafloor 220W Primer

### APRAKSTS

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Lieto jaunu un vecu betona grīdu gruntēšanai pirms pārklāšanas ar Temafloor pārklājumiem un masām.
- Labi iztur eļļu un taukvielu iedarbību.
- Piemērota mitru betona virsmu gruntēšanai (betona relatīvais mitrums virs 97%).

### TEHNISKIE DATI

#### Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 100%.

#### Blīvums

1.1 kg/l (maisījums).

#### Sajaukšanas attiecība

Bāze: 2 tilpuma daļas Temafloor 220W Primer.  
Cietinātājs: 1 tilpuma daļa 008 4370.

#### Izlietošanas laiks (+23°C)

Apm. 30 minūtes pēc sajaukšanas, izklāta uz virsmas.

#### Praktiskais patēriņš

Vidējais patēriņš betona grīdām ir 6–10 m<sup>2</sup>/l.

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.

#### Žūšanas laiks (+23°C)

Putekļi nelīp pēc 6 h.  
Var uzklāt nāko kārtu pēc 9h - 3 dienām.  
Pilnīgi sacietējusi pēc 7 dienām.

Zemākā temperatūrā žūšanas laiks pagarinās.

#### Atšķaidītāji

Thinner 1029, Thinner 1031

#### Darbarīku mazgāšana

Šķīdinātājs Thinner 006 1029 (vai Thinner 006 1031).

#### Spīdums

Augsts spīdums.

#### Toņi

Dzeltenīga.

#### GOS

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010).  
Temafloor 220W Primer: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l

#### Iepakojumi

20,0 L



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.06.2022

2(4)

# Temafloor 220W Primer

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrit atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrit atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.

### Uzklāšanas nosacījumi

Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.

### Sastāvdaļu sajaukšana

Vispirms samaisīt bāzi un cietinātāju atsevišķi. Bāzi un cietinātāju sajaukt pareizajā attiecībā un rūpīgi samaisīt, izmantojot ar krāsu maisītāju aprīkotu lēnas rotācijas urbjmašīnu (ieteicamais maisīšanas ilgums apm. 2 min). Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecībā izraisa nevienmērīgu virsmas žūšanu, pārkājuma īpašību pavājināšanos un apdraud darba izdošanos.

### Gruntēšana

Gruntēšanu veic ar Temafloor 220W, kas atšķaidīta 30-50 % apmērā. Maisījumu izlej uz grīdas un izkliedē, lai piesūcinātu betona virsmu. Ja nepieciešams, atkārtot gruntēšanu pēc apm. 9 h, lai iegūtu virsmu bez porām. Poraina gruntējuma kārtā var radīt gaisa burbuļus pārkājumā. Atkārtotu apstrādi var veikt pēc 2 h, izmantojot metodi "mitrs uz mitra".

### Labošana

Dobumus un plasis aizpildīt ar neatšķaidītas Temafloor 220W Primer epoksīda lakas un sausu, tīru smilšu maisījumu. Sajaukšanas attiecība, piem., 1 tilpuma daļa lakas maisījuma un 1-2 tilpuma daļas smilšu ar graudinu lielumu 0.1–0.6 mm. Ja nepieciešams, pirms tālākas apstrādes izlīdzinātās vietas noslīpēt.

Uzmanību! Betona virsma pirms labošanas vienmēr ir jānogruntē.

### DARBA AIZSARDZĪBA

Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.06.2022

3(4)

## Temafloor 220W Primer

**EN 13813**

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 13813:2002 nosaka prasības Klona materiāliem un klona grīdām, ieskaitot sintētisko sveķu materiālus.

Šis produkts ir testēts un markēts ar CE zīmi saskaņā ar ZA.3 pielikuma tabulām ZA.1.5 un ZA. 3.3.

Tikkurila Oyj Kuninkaantie 1 FI-01300 VANTAA	
11	
TIK-8400-5003b	
EN 13813 SR-B2,0	
Triecienizturība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Ķīmiskā izturība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Korozīvo vielu izdalīšanās	SR
Nodilumizturība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Karstumizturība	NPD
Reakcija uz uguni	E <sub>fl</sub> (NPD) 1)
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	B 2,0
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Skaņas izolācija	NPD

1) Saskaņā ar Komisijas lēmumu 2010/85/EK



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.06.2022

4(4)

## Temafloor 220W Primer

EN 1504-2:2004

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 1504-2:2004 nosaka prasības betona virsmas aizsardzības sistēmām.

Šis produkts ir testēts un markēts ar CE zīmi saskaņā ar ZA pielikuma tabulām 1d un 1f.

0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-8400-5003a	
EN 1504-2:2004	
CO2 caurlaidība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Triecienizturība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	Atbilstoši virsējam pārklājums
Nodilumizturība	Atbilstoši virsējam pārklājumam
Reakcija uz uguni	E <sub>fl</sub> (NPD)
Adhēzija uz mitra betona	≥ 1,5 N/ mm <sup>2</sup> , nav vizuālu defektu
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Atbilstoši virsējam pārklājums