

## Temafloor AC609 Clear

### APRAKSTS

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša akrila virsējā laka.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Lietojama kā Temafloor AC509 un Temafloor AC501 akrila slīpēšanas masas virsējā laka.
- Nav piemērota kā Temafloor AC502 slīpēšanas masas virsējā laka.
- Iztur karstu ūdeni un taukvielas līdz +80°C.
- Ātri sacietē arī zemās temperatūrās.
- Piemērota mitrām telpām, īpaši pārtikas pārstrādes nozarē.

### TEHNISKIE DATI

#### Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 100%.

#### Blīvums

0.98 kg /l (lietošanai gatavs maisījums)

#### Sajaukšanas attiecība

| Temperatūra<br>(°C)* | Cietinātāja daudzums (% no<br>bāzes masas) | Izlietošanas<br>laiks(min) | Žūšanas<br>laiks (min) |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| +10                  | 1.5                                        | 65–75                      | apm. 80                |
| +15                  | 1.5                                        | 30–35                      | apm. 45                |
| +20                  | 1.5                                        | 15–18                      | 30–35                  |
| +25                  | 1.0                                        | 14–17                      | 20–23                  |

\* Lakas, gaisa un grīdas temperatūra.

#### Izmantojamie cietinātāji

BP-50-FT, Perkadox®CH-50 vai PEROXAN BP-Pulver 50 W.

#### Praktiskais patēriņš

Vidējais patēriņš:  
Virsējais pārklājums 1.3–2.5 m²/l.  
Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.

#### Darbarīku mazgāšana

Šķīdinātājs Thinner 006 1400.

#### Spīdums

Spīdīgs. Ilgākā laika periodā saules gaisma ietekmē pārklājuma toni un spīdumu.

#### Toņi

Caurspīdīga.

#### Atšķaidīšanas instrukcijas

Neatšķaidīt.

#### GOS

VOC 2004/42/EC (cat A/j), 500 g/l (2010).  
Temafloor AC609 Clear: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.

#### Iepakojumi

20,0 L, 200 KG, 1000 KG

# Temafloor AC609 Clear

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

**Virsmas sagatavošana** Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Virsmas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.

**Uzklāšanas nosacījumi** Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.

**Sastāvdaļu sajaukšana** Vispirms samaisīt bāzi un cietinātāju atsevišķi. Bāzi un cietinātāju sajaukt pareizajā attiecībā un rūpīgi samaisīt, izmantojot ar krāsu maisītāju aprīkotu lēnas rotācijas urbmašīnu (ieteicamais maisīšanas ilgums apm. 2 min). Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība izraisa nevienmērīgu virsmas žūšanu, pārklājuma īpašību pavājināšanos un apdraud darba izdošanos.

**Virsjās kārtas uzklāšana** Virsējo kārtu var uzklāt pēc tam, kad masa ir sacietējusi. Maisījumu izlej uz grīdas un izklidē ar gumijas lāpstiņu un izlīdzina ar rullīti. Ievērot pareizo cietinātāja pievienošanas daudzumu. Par daudz pievienots cietinātājs var izraisīt dzeltēšanu un virsjās kārtas īpašību pavājināšanos. Plēves biezumam jābūt 0,4-0,8 mm. Lielāks plēves biezums arī var izraisīt virsmas dzeltēšanu.

**DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Tikai profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.

# **Temafloor AC609 Clear**

## **EN 1504-2:2004**

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 1504-2:2004 nosaka prasības betona virsmas aizsardzības sistēmām.

Šis produkts ir testēts un marķēts ar CE zīmi saskaņā ar ZA pielikuma tabulām 1d, 1f un 1g.

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CE                                                   |                                        |
| 0809                                                 |                                        |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 VANTAA |                                        |
| 13                                                   |                                        |
| 0809-CPD-0773                                        |                                        |
| TIK-1600-5007                                        |                                        |
| EN 1504-2:2004                                       |                                        |
|                                                      |                                        |
| CO <sub>2</sub> caurlaidība                          | $s_D > 50 \text{ m}$                   |
| Triecienizturība                                     | Klase I: $\geq 4 \text{ Nm}$           |
| Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība             | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$ |
| Nodilumizturība                                      | $< 3000 \text{ mg}$                    |
| Reakcija uz uguni                                    | $E_{fl-s1}$ (NPD)                      |
| Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu               | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$              |
| Bīstamo vielu izdalīšanās                            | NPD                                    |
| Ūdens tvaiku caurlaidība                             | Klase III, $s_D > 50 \text{ m}$        |
| Izturība pret spēcīgu ķīmisko iedarbību              | Klase I                                |

Pārbaudīts kā daļa no sistēmas kopā ar Temafloor AC102 Primer un Temafloor AC509.