

Temafloor PAS Clear

APRAKSTS

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša, ātri žūstoša poliasparagīna caurspīdīga laka.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstošs un UV izturīgs
 - Piemērots jaunu un vecu betona grīdu gruntēšanai zem Temafloor PAS pārklājumu sistēmām un Temafloor PU pārklājumiem.
 - Izmanto kā saistvielu un virskārtu Temafloor PAS apraides sistēmās.
 - Pildīts ar smiltīm, piemērots arī betona grīdu lāpīšanai.
 - Iztur karstu ūdeni līdz 90°C.
 - Profesionālai lietošanai rūpnieciskās, pakalpojumu un sabiedriskās iestādēs, tostarp pārtikas pārstrādes uzņēmumos (bez tieša kontakta ar pārtiku) un veselības aprūpes iestādēs.
- Piemērots arī izmantošanai ārpus telpām.

TEHNISKIE DATI

Sajaukšanas attiecība

Pēc tilpuma
Bāzes 1,6 tilpuma daļas Temafloor PAS Clear
Cietinātāja 1 tilpuma daļa Temafloor PAS Clear Hardener

Pēc svara
Bāzes 1,5 masas daļas Temafloor PAS Clear
Cietinātāja 1 svara daļa Temafloor PAS Clear Hardener

Izlietošanas laiks (+23°C)

Apm. 10 minūtes pēc sajaukšanas uz pamatnes (RH>50%)

Praktiskais patēriņš

Praktiskais patēriņš uz betona grīdām vidēji:
Grunts 5 - 8 m²/l
Grīdas segums 1 - 1,4 m²/l
Virskārta 6 - 10 m²/l

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no pamatnes porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes

Žūšanas laiks (+23°C)

Sausā tīrīšana pēc 2 stundām
Pārkrāsojams pēc 2 stundām
Iepriekš norādītie žūšanas laiki ir spēkā, ja gaisa relatīvais mitrums ir >50%

Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa relatīvā mitruma (RH). Augsts RH saīsina žūšanas laiku. Sausos apstākļos sausās tīrīšanas un pārkrāsošanas laiks ir ievērojami ilgāks (RH 25% – sausā tīrīšana pēc aptuveni 4 stundām).

Darbarīku mazgāšana

Tīriet instrumentus ar šķīdinātāju 006 1048 vai 006 1061

Atšķaidīšanas instrukcijas

Temafloor PAS Clear nedrīkst atšķaidīt.

GOS

GOS 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)

Temafloor PAS Clear: max. GOS < 1 g/l

Iepakojumi

20,0 L

Temafloor PAS Clear

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Virsmas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.
Uzklāšanas nosacījumi	Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.
Sastāvdaļu sajaukšana	Vispirms samaisīt bāzi un cietinātāju atsevišķi. Bāzi un cietinātāju sajaukt pareizajā attiecībā un rūpīgi samaisīt, izmantojot ar krāsu maisītāju aprīkotu lēnas rotācijas urbmašīnu (apm. 3 minūtes, lai iegūtu viedabīgu maisījumu). Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība izraisa nevienmērīgu virsmas žūšanu, pārklājuma īpašību pavājināšanos un apdraud darba izdošanos.
Gruntēšana	Gruntēt, izmantojot Temafloor PAS Clear. Uzlejiet laku uz grīdas un uzklājiet tik daudz, cik nepieciešams betona virsmas impregnēšanai. Ja nepieciešams, atkārtojiet gruntēšanu, lai iegūtu virsmu bez porām.
Labošana	Izlīdziniet bedrītes un plaisas ar neatšķaidītu Temafloor PAS Clear un sausu, tīru smilšu maisījumu. 1 tilpuma daļa sveķu maisījuma un 1-2 tilpuma daļas smilšu, ar graudu izmēru 0,1-0,6 mm.
Slīpēšanas masa	Virskārtas uzklāšana jāveic 2–24 stundu laikā pēc gruntēšanas. Ja gruntētā virsma netiek pārkrāsota 24 stundu laikā, tā ir jānoberž. Uzklājiet Temafloor PAS Clear maisījumu uz grīdas, uzklājiet laku apmēram 0,7 – 1 L/ m ² ar robaino vai regulējamo špaktelļāpstiņu. Nekavējoties pārklājiet laku ar aptuveni 4-6 kg/ m ² 0,7-1,2 mm krāsainu smilšu. Pēc žūšanas brīvās smiltis nepieciešams notīrīt ar putekļu sūcēja palīdzību.
Virsjās kārtas uzklāšana	Uzlejiet Temafloor PAS Clear maisījumu uz grīdas, izklājiet ar gumijas vai tērauda špaktelļāpstiņu un izlīdziniet ar rullīti. Piemērots rullītis ir piem., filca vai neilona rullītis, kas labi izlīdzina un uzklāj laku. Rullīša pūkas garums ir apm. 5-14 mm.
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.

Temafloor PAS Clear

EN 1504-2

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 1504-2:2004 nosaka prasības attiecībā uz virsmas aizsardzības sistēmas betonam. Šis produkts ir pārbaudīts un marķēts ar CE zīmi saskaņā ar 1d, 1f un 1g tabulām ZA pielikumā.

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Heidehofintie 2 FI-01300 Vantaa	
21	
TIK-A056-2021	
EN 1504-2	
CO2 caurlaidība	$s_D > 50 \text{ m}$
Triecienizturība	Klase I: $\geq 4 \text{ Nm}$
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$
Nodilumizturība	Nodilumizturība $< 3000 \text{ mg}$
Reakcija uz uguni	Cfl-s1
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase II, $5 \text{ m} < s_D < 50 \text{ m}$

Mākslīgā atmosfēras iedarbība: bez vizuāliem defektiem

Temafloor PAS Clear

EN 13813

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 13813:2002 nosaka prasības Klonā materiāliem un klonā grīdām, ieskaitot sintētisko sveķu materiālus. Šis produkts ir testēts un marķēts ar CE zīmi saskaņā ar ZA.3 pielikuma tabulām ZA.1.5 un ZA. 3.3.

	
Tikkurila Oyj Heidehofintie 2 FI-01300 Vantaa	
21	
TIK-A057-2021	
EN 13813	
Triecienizturība	Klase I: $\geq 4 \text{ Nm}$
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$
Ķīmiskā izturība	CR 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (klase 2)
Nodilumizturība pret izlīdzināšanas rulli	AR1
Korozīvo vielu izdalīšanās	SR
Reakcija uz uguni	Cfl-s1
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	B2,0
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD