



TIKKURILA

TIE- JA KATUMAALI

CEĻU MARĶĒŠANAS KRĀSA

APRAKSTS

Ļoti ātri žūstoša ceļu marķēšanas krāsa uz ūdens bāzes, kas izveidota no speciāliem akrila sveķiem.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Ceļi, ielas un stāvlaukumi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Satiksmes līniju marķēšanai uz asfalta un bituma u.c. virsmām.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 05.09.2022

TIE- JA KATUMAALI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balts, dzeltens.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	Apm. 1-2 m ² /l, atkarībā no virsmas porainības.
Iepakojumi	1 l, 10 l
Uzklāšanas metode	Ar izsmidzinātāju, otu vai rullīti.
Žūšanas laiks	Apm. 5-15 min. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa relatīvā mitruma, gaisa temperatūras, gaisa plūsmas un krāsas atšķaidīšanas.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.7 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret ūdeni	Laba.
Nodilumizturība	Laba
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	62
Adhēzija	Laba.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TIE- JA KATUMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausiai, gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Virsmas temperatūra nedrīkst būt vairāk kā 3°C zemāka par gaisa temperatūru. Nelietot krāsu, ja ir gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošana

No virsmas jānotīra smiltis un citas irdenās daļiņas, kā arī eļļas un taukvielas.

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa žūst ļoti ātri, bet žūšanas laiku ir iespējams pagarināt, ja pievieno ūdeni līdz 5%. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, lai novērstu plānas sažuvušas krāsas kārtas veidošanos atvērtā konteinerā, uz krāsas virsmas uzsmidzināt plānu ūdens kārtiņu. Ja uzglabā atvērtu bundžu, uz krāsas virsmas jāuzsmidzina ūdens un vāks kārtīgi jāaiztaisa.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Ja izsmidzinātājs ir lietots krāsas uzklāšanai, kam jāizmanto šķīdinātājs, iekārtas ļoti rūpīgi iztīrīt ar piemērotu šķīdinātāju. Pēc tam šķīdinātāju izskalot no izsmidzinātāja ar lielu daudzumu ūdens. Īpašu uzmanību pievērst izsmidzinātāja filtru tīrīšanai.

Virsmas kopšana

Netīras virsmas var tīrīt nākošajā dienā ar ūdeni, bez mazgāšanas līdzekļa.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.