



TIKKURILA

TUNTO HIENO

SMALKGRAUDAINS STRUKTŪRPÄRKLĀJUMS / SMALKS

APRAKSTS

Ūdens bāzes akrilāta pārklājums.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu betona, apmestu, ķieģeļu, kokskaidu, ģipskartona plātņu vai skaidu plākšņu sienu virsmu struktūrkrāsošanai. Tunto Hieno var uzklāt arī uz griestiem.

TUNTO HIENO

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	AP BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tunto struktūrkrāsas - toņu karte, Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Color Now 2022 Var tonēt pēc TUNTO toņu kartes. Apgaismojums un virsmas struktūra ietekmē galīgo toni. Pirms tonēšanas produkts obligāti jāsamaisa.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	1-9 m ² /l, atkarībā no krāsošanas metodes: ar rullīti biezā kārtā 1-1,5 m ² /l, ar rullīti plānā kārtā 4-5 m ² /l, ar otu 2-2,5 m ² /l, ar lāpstiņu biezā kārtā 2-2,5 m ² /l, ar lāpstiņu plānā kārtā 7-9 m ² /l.
Iepakojumi	AP BĀZE: 2.7 l, 9 l C BĀZE: 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar rullīti un struktūras veidošanai izmantot, piemēram, platu otu, tapešu nazi, cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai.
Žūšanas laiks	1-5 stundas, atkarībā no krāsas kārtas biezuma.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Karstumizturība	80 °C, ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	53
GOS	(kat A/l) 200g/l(2010). Tunto Hieno satur maksimums 200g/l GOS.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

TUNTO HIENO

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzināt ar piemērotu vieglo špakteltepi. Nogruntēt ar Varma vai Luja gruntskrāsu. Uzklāt 1-2 reizes Harmony vai Nova 7 krāsu, kas notonēta apdares produkta tonī.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ja nepieciešams, virsmas nolīdzināt ar piemērotu vieglo špakteltepi. Spīdīgas krāsotas virsmas ar smilšpapīru noslīpēt matētas un notīra slīpēšanas putekļus. Ja starp virsmas un apdares kārtas toni ir ievērojama atšķirība, ieteicams uzklāt vienu kārtu Harmony vai Nova 7 krāsu, kas notonēta apdares produkta tonī.

Krāsošana

Pirms lietošanas Tunto Hieno struktūrpārklājums rūpīgi samaisīt. Produkta uzklāšanai izmantot rullīti. Struktūru uz virsmas var veidot, piemēram, ar platu otu, tapešu nazi, cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai. Pārklājumu uzklāt uz sienām biežā kārtā, vienlaicīgi nokļājot, apmēram, 1 m², un nekavējoties uz virsmas veidojot struktūru. Izvairīties no pārāk biežām kārtām, jo sausa virsma var saplaisāt. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu un izvairītos no toņa atšķirībām, vienā traukā sajaukt pietiekamu daudzumu pārklājuma.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Virsmas kopt ar sauso tīrīšanas metodi, izmantojot putekļsūcēju, mīkstu birsti vai putekļu lupatu.

Pēc uzklāšanas ar virsmu apieties saudzīgi, jo pilnīgu cietību un izturību virsma sasniedz pēc 1 mēneša.

Remontkrāsošana

Ja ir nepieciešams gluds krāsojums vai cita veida struktūra, ar Tunto apstrādātu virsmu izlīdzināt ar piemērotu špakteltepi. Turpina apstrādāt tāpat kā nekrāsotu virsmu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.