



TIKKURILA

# ULTRA CLASSIC

AUGSTAS KVALITĀTES PUSMATĒTA FASĀŽU KRĀSA

## APRAKSTS

Krāsa jaunām vai iepriekš apstrādātām koka fasādēm. Lieliska spīduma un toņa noturība, spēcīgā netīrumu atgrūšana saglabā fasādi svaigu ilgāku laiku. Īpašā lietus drošā tehnoloģija un iespēja uzklāt ar izsmidzināšanu bez izlīdzināšanas ar otu, padara uzklāšanu vienkāršāku un ātrāku.

## IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka apšuvums ārdarbos, spundētie ārējā apšuvuma dēļi u.c

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Jaunām, rūpnieciski gruntētām virsmām vai virsmām, kas iepriekš apstrādātās ar koka virsmām piemērotām ārdarbu krāsām. Piemērota arī beigu apdarei objektā saskaņā ar Tikkurila ProHouse konceptu.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 18.09.2023

## ULTRA CLASSIC

### TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE, C BĀZE
<b>Toņi</b>	Facade 760 - toņu karte, Koka fasādes 2018 - toņu karte Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts.
<b>Patēriņš</b>	Zāģētas koka virsmas 4-6 m <sup>2</sup> /l. Ēvelētas un iepriekš krāsotas virsmas 7-9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ar otu vai izsmidzinātāju. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.018" - 0,023", t.i., 0.460 - 0.580 mm, atšķaidīšana 0 - 10% no tilpuma.
<b>Žūšanas laiks</b>	Var pieskarties pēc 1-2 stundām, nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-4 stundām. Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.
<b>Bīvums (kg/l)</b>	apm. 1.1 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	48
<b>GOS</b>	ES GOS robežvērtība (kat A/d) 130 g/l (2010). Ultra Classic maksimālais GOS saturs 130 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# ULTRA CLASSIC

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā krāsojamai virsmai ir jābūt sausiai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas nekrāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Netīras un sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas nogruntēt ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas pārklāt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Rūpnieciski gruntētas un iepriekš apstrādātas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Atlupušo krāsu noņemt ar skrāpi un virsmas notīrīt ar drāšu suku. Netīras un sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas jāapstrādā ar Tikkurila gruntējuma eļļu.

### Krāsošana

Nekrāsotas virsmas:

Virsmas nogruntēt vienā kārtā ar Ultra Primer vai Teho gruntskrāsu. Nokrāsot ar Ultra Classic 1-2 reizes. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Rūpnieciski gruntētas virsmas:

Rūpnieciski gruntētas, labā stāvoklī esošas virsmas (rūpnieciski gruntētas virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai vairāk nekā 10 mēnešus gruntēt ar Teho gruntskrāsu), pārkrāsot ar Ultra Classic 1-2 reizes.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Iepriekš ar eļļas vai akrila krāsām krāsotas virsmas apstrādāt 1-2 reizes ar Ultra Classic, atkarībā no virsma stāvokļa un toņu atšķirībām. Ja nepieciešams, nodilušas un ar eļļas krāsu krāsotas virsmas gruntēt ar Teho vai Ultra Primer gruntskrāsu, bet ar akrila krāsām krāsotas virsmas gruntēt ar Ultra Primer. Pārkrāsot ar Ultra Classic.

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt ar otu vai bezgaisa izsmidzinātāju. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus. Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā sajaukt visai virsmai pietiekamu krāsas daudzumu.

Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim temperatūras un mitruma svārstību ietekmē. Gruntskrāsas (Teho vai Ultra Primer) izmantošana samazina sveķu izdalīšanās risku.

### Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc darba pabeigšanas darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Normālos apstākļos virsma pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 4 nedēļām, tādēļ ar virsmu ir jāapietas saudzīgi. Ja ir nepieciešama tīrīšana, izmantot mīkstu birsti, suka vai mitru lupatiņu.

1 mēnesi pēc krāsošanas netīru virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Virsmu rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# ULTRA CLASSIC

## Remontkrāsošana

Ultra Classic var pārkrāsot ar Ultra sērijas krāsām, Pika-Teho vai Vinha

## Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Šis produkts satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur IPBC. Izmantot aizsargcimdus. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, smidzināšanas-uzklāšanas laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AP (gāzes/putekļu filtrs) (EN405:2001).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.