



TIKKURILA

ULTRA MATT

AUGSTAS KVALITĀTES KRĀSA KOKA FASĀDĒM/ MATĒTA

APRAKSTS

Poliakrilāta krāsa ar teicamu izturību pret atmosfēras iedarbību.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka apšuvums ārdarbos, apšuvuma dēļi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Jaunām, rūpnieciski gruntētām virsmām vai virsmām, kas iepriekš apstrādātās ar koka virsmām piemērotām ārdarbu krāsām. Piemērota arī beigu apdarei objektā saskaņā ar Tikkurila ProHouse konceptu.

ULTRA MATT

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Koka fasādes - toņu karte, Koka fasādes 2018 - toņu karte, Facade 760 - toņu karte Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	Zāģētas koka virsmas 4-6 m ² /l. Ēvelētas un iepriekš krāsotas virsmas 7-9 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Uzklāšanas metode	Ar otu vai izsmidzinātāju. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.018" - 0,023" t.i. 0.460 - 0.580 mm, atšķaidīšana 0 - 10 % pēc tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Normālos apstākļos nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-4 stundām. Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.
Blīvums (kg/l)	apm. 1.3 kg/l, ISO 2811
Izturība pret ūdeni	Laba, arī rūpnieciskajā atmosfērā.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	41
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

ULTRA MATT

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas nekrāsotas virsmas:

No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas ir jānogruntē ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas jāpārklāj ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām jānotīra sveķi.

Rūpnieciski gruntētas vai iepriekš apstrādātas virsmas:

No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Atlupusī krāsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānotīra ar drāšu suku. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas jāapstrādā ar Tikkurila gruntējuma eļļu.

Krāsošana

Nekrāsotas virsmas:

Virsmas jānogruntē vienā kārtā ar Ultra Primer vai Ūļļypohja gruntskrāsu. Jānokrāso ar Ultra Matt 1-2 reizes. Rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Rūpnieciski gruntētas virsmas:

Virsmas jānogruntē ar Ultra Primer vai Ūļļypohja gruntskrāsu. Labi saglabājušās rūpnieciski gruntētas virsmas jāapstrādā ar Ultra Primer (rūpnieciski gruntētas virsmas, kas ir bijušas pakļautas laika apstākļu iedarbībai vairāk nekā 10 mēnešus, ir jāapstrādā ar Ūļļypohja gruntskrāsu) un pēc tam jānokrāso ar Ultra Matt 1-2 reizes.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Iepriekš ar eļļas vai akrilāta krāsu krāsotas virsmas jāapstrādā 1-2 reizes ar Ultra Matt, atkarībā no virsmas stāvokļa un toņa. Ja vecā krāsa ir nodilusi, ar eļļas krāsu krāsota virsma vispirms ir jānogruntē ar Ūļļypohja gruntskrāsu, bet ar akrilāta krāsu krāsota virsma ir jānogruntē ar Ultra Primer. Virsma jānokrāso ar Ultra Matt.

Ar krāsu Ultra Pro rūpnieciski apstrādātas virsmas (ProHouse ārējie apšuvuma dēļi):

Apstrādāt nekrāsotās daļas, piemēram, izstrādājuma galus ar Ultra Matt. Papildus apdares krāsa nav nepieciešama, ja apšuvuma plāksnes ir sastiprinātas ar slēptu naglojumu un krāsotā virsma nav bojāta transportēšanas, uzglabāšanas vai uzstādīšanas laikā.

Bojāto vietu remontkrāsošana var radīt virsmas spīduma atšķirības. Lai labotu celtniecības laikā radušos bojājumus un pārklātu naglu galvas, rekomendējam pārkrāsot virsmu vienu reizi ar Ultra Matt vai Ultra sērijas koka fasāžu krāsām.

Pirms lietošanas krāsa ir rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāj ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali. Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā jāsavajauc visai virsmai pietiekams krāsas daudzums.

Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras ietekmē, tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai. Gruntskrāsas izmantošana, piemēram, Ūļļypohja vai Ultra Primer, samazina sveķu izsūkšanos cauri krāsas plēvei.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ULTRA MATT

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Normālos apstākļos virsma pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 4 nedēļām, tādēļ ar virsmu ir jāapietas saudzīgi. Pēc apstrādes virsmu var tīrīt ar mīkstu birsti vai mitru lupatu.

1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Talon Huoltipesu (1 daļa Talon Huoltipesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Virsma rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.

Remontkrāsošana

Ultra Matt var pārkrāsot ar Ultra sērijas krāsām, Pika-Teho vai Vinha krāsu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). **Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) un 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07

GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.