



TIKKURILA

ULTRA PRIMER

GRUNTĒJUMA KRĀSA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBOS

APRAKSTS

Akrilāta gruntskrāsa koka virsmu krāsošanai ārdarbos.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka apšuvums ārdarbos, ārējā apšuvuma dēļi, margas, žogi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota jaunu, rūpnieciski gruntētu vai iepriekš ar koka fasāžu ārdarbu krāsām krāsotu virsmu krāsošanai ārdarbos. Lietojama pirms apstrādes ar Ultra fasāžu krāsām vai Pika-Teho krāsu.



ULTRA PRIMER

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	AP BĀZE, C BĀZE
Toņi	Facade 760 - toņu karte Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm. Toņu precizitāte nav pilnīga.
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	4-6 m ² /L zāģētām koka virsmām, 7-9 m ² /L ēvelētām koka virsmām
Iepakojumi	AP BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ar otu vai izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātājs: sprausla 0,018" - 0,023", t.i., 0.460 - 0.580 mm, atšķaidīšana 0 - 10 % pēc tilpuma
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc 1 stundas, normālos apstākļos var pārkrāsot pēc 2-4 stundām. Zema temperatūra un augsts gaisa relatīvais mitrums pagarina žūšanas laiku.
Būvums (kg/l)	1.3 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	ES GOS robežvērtība (kat A/d) 130 g/l (2010). Ultra Primer maksimālais GOS saturs 130 g/l.
Uzglabāšana	Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Sargāt no sala

ULTRA PRIMER

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, t.i., koksnes mitruma saturam jābūt zem 20%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai ir jābūt virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

No neapstrādātas vai rūpnieciski gruntētas koka virsmas notīrīt netīrumus, pelējumu un atluptošo materiālu. Netīras un sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas ir nogruntēt ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Naglu galvas un citas rūsējošas metāla daļas apstrādāt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi notīrīt atluptošo krāsu. Virsmas notīrīt ar tērauda suku. Netīras un sapelējušas virsmas nopmazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Tīras koka virsmas apstrādāt ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Piekrāsot ar Ultra Primer.

Krāsošana

Pirms lietošanas Ultra Primer rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā. Uzklāt ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Pēc uzklāšanas ar izsmidzinātāju ir nepieciešama izlīdzināšana ar otu, lai uzlabotu virsmas saķeri. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Pēc gruntēšanas, tiklīdz iespējams, uzklāt virsējo kārtu, bet ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc gruntēšanas.

Nokrāsot ar Ultra vai PikaTeho fasāžu krāsu 1-2 reizes, atkarībā no virsmas toņa atšķirības un apstrādājamās virsmas stāvokļa.

Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras ietekmē tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai. Gruntskrāsas izmantošana samazina dzeltēšanu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). **Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smīdzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ULTRA PRIMER



GHS07

GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.