



TIKKURILA

ULTRA SPECIAL

ĀRDARBU KRĀSA KOKA FASĀDĒM

APRAKSTS

Ārdarbu krāsa koka fasādēm

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Stūra dēļi, sofīti, margas un stabi ārdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Iepriekš neapstrādātām, rūpnieciski gruntētām virsmām vai virsmām, kas iepriekš apstrādātās ar koka virsmām piemērotām ārdarbu krāsām vai beicēm.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ULTRA SPECIAL

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Koka fasādes 2018 - toņu karte, Facade 760 - toņu karte Tonējama Tikkurila ārdarbu toņu kolekciju toņos
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	Zāģētas koka virsmas 4-6 m ² /l. Ēvelētas un iepriekš krāsotas virsmas 7-9 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Ar T1 dabisko saru otu vai izsmidzinātāju. Bezgaisa izsmidzinātājs - sprausla 0.018" - 0.023", t.i., 0.460 - 0.580 mm, atšķaidīšana 0-10% no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Normālos apstākļos nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-4 stundām. Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.
Bļivums (kg/l)	1,3 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(A/d kategorija) 130 g/l (2010) Ultra Special satur GOS maks. 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ULTRA SPECIAL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas un nekrāsotas virsmas:

Notīriet virsmu no netīrumiem un atlupušajiem materiāliem. Netīras vai pelējuma skartas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas nogruntēt ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas pārklāt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Rūpnieciski gruntētas un iepriekš krāsotas vai beicētas virsmas:

Notīriet virsmu no netīrumiem un atlupušajiem materiāliem. Nomazgājiet netīras vai pelējuma skartas virsmas ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām. No iepriekš apstrādātas koka virsmas un laika apstākļu ietekmētas vai pelēkas koksnes ar skrāpi noņemiet atlupušos materiālus un notīriet virsmu ar drāšu suku. Apstrādājiet neapstrādātas koka virsmas ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas pārklāt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Krāsošana

Jaunas un nekrāsotas virsmas:

Gruntējiet virsmu ar vienu Ultra Primer vai Teho Primer kārtu. Pārklājiet virsmu ar 1–2 Ultra Special kārtām.

Rūpnieciski gruntētas virsmas:

Labā stāvoklī esošas rūpnieciski gruntētas virsmas gruntējiet ar Ultra Primer. Rūpnieciski gruntētas virsmas, kas ir pakļautas laikapstākļu iedarbībai ilgāk par 10 mēnešiem, jāgruntē ar Teho Primer. Pārklājiet ar 1–2 Ultra Special kārtām.

Iepriekš krāsotas virsmas vai virsmas, kas apstrādātas ar koksnes beici:

Ja nepieciešams, vecas, nolietotas ar eļļas krāsām krāsotas virsmas gruntējiet ar Teho Primer vai Ultra Primer, bet vecu, nolietotu akrila krāsas virsmu – ar Ultra Primer. Pārklājiet virsmu 1–2 reizes ar Ultra Special atkarībā no vecās virsmas stāvokļa un toņu atšķirības.

Uzmanību

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisiet un, ja nepieciešams, atšķaidiet ar ūdeni. Uzklājiet Ultra Special ar otu vai bezgaisa smidzinātāju un otu. Īpaši uzmanīgi apstrādājiet koksnes gala šķiedras. Koksne satur sveķus un citus krāsojošus ekstraktus, īpaši ap mezgliem, kas temperatūras un mitruma svārstību dēļ var izraisīt toņa maiņu vai krāsas izsmērēšanos uz krāsotās virsmas. Gruntskrāsas (Ultra Primer vai Teho Primer) lietošana samazina izsūkšanās risku.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja ir nepieciešama tīrīšana, neilgi pēc virsmas apstrādes, izmantot mīkstu suku. Normālos apstākļos virsma pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 4 nedēļām.

1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Talon Huoltipesu (1 daļa Talon Huoltipesu uz 10 daļām ūdens).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ULTRA SPECIAL

Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

Remontkrāsošana

Ultra Special virsmas pārkrāsošanu var veikt ar Ultra Special (pirmajā kārtā), Pika-Teho vai Ultra sērijas krāsām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **Uzmanību.** Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Savākt izšķīstīto šķīdumu. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Šis produkts satur biocīdu produktu saglabāšanai nolūkiem uzglabāšanas laikā. Satur BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Šis produkts satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur OIT, IPBC, DCOIT.



GHS07

GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.