



TIKKURILA

UNICA SUPER 20

NOTURĪGA URETĀNA ALKĪDA LAKA / PUSMATĒTA

APRAKSTS

Ātri žūstoša uretāna alkīda laka. Satur UV aizsargvielas, kas palēnina dzeltēšanu, ko izraisa saules gaisma. Tonēts produkts aizsargā no saules gaismas iedarbības labāk, nekā netonēts produkts.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Laivas, mēbeles un grīdas, kas ir pakļautas vieglai mehāniskai slodzei.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota koka virsmu pārklāšanai iekšdarbos un ārdarbos.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienas pusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

UNICA SUPER 20

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	Koka pārklājumi un lakas - toņu karte, Valtti - toņu karte, Timeless translucent - toņu karte Tonējama pēc Tikkurila toņu kartes koka pārklājumiem un lakām. Lai pārļiecinātos par toņa atbilstību, veikt izmēģinājuma lakoju. Ja laka ir pārāk tumša, to var padarīt gaišāku ar bezkrāsainu Unica Super, vai Vaitspirtu 1050.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	8-10 m ² /l.
Iepakojumi	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ar otu vai izsmidzinātāju. Izsmidzinātāja sprausla 0.009" - 0.013" (0.230 - 0.330 mm).
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pieskarties pēc 2 stundām, var lakot nākamo kārtu pēc 6 stundām. Nākamo kārtu var uzklāt, kad virsma ir nožuvusi. Pilnīgu cietību laka sasniedz pēc 4 nedēļām atkarībā no ventilācijas, gaisa temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un lakas plēves biezuma.
Blīvums (kg/l)	0.9 kg/l, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur benzīnu, ligroīnu, vaitspirtu un denaturēto spirtu, augu un dzīvnieku taukus, smērvielas un taukvielas. Neiztur, piemēram, atšķaidītāju.
Noturība pret mazgāšanu	Teicami iztur visus parastos mazgāšanas līdzekļus, SFS 3755.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	38
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

UNICA SUPER 20

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt vismaz +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70 %. Nestrādāt tiešos saules staros vai mitrā un aukstā laikā. Darbs jāplāno tā, lai lakas plēvīte ir nožuvusi pirms vakara rasas iestāšanās.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādāta virsma:

No jaunām koka virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Pirms apstrādes cietkoksnes virsmas noslaucīt ar Valtspirtu 1050. Pirms lakas uzklāšanas neapstrādātas koka virsmas, kas atrodas ārā, vienmēr nogruntēt ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base.

Iepriekš apstrādāta virsma:

Virsmu nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ar skrāpi noņemt veco/atlupušo laku. Virsmu noslīpēt un notīrīt putekļus.

Lakošana

Lakošana:

Pirms lietošanas un periodiski darba laikā Unica Super rūpīgi samaisīt. Jaunas virsmas nogruntēt ar spīdīgu Unica Super 90, kas atšķaidīta 20% apmērā ar valtspirtu. Tonēt gruntēšanai paredzēto laku tādā pašā tonī kā laka, kas paredzēta pārklājumam. Darbu pabeigt uzklājot 1-2 kārtas neatšķaidītas lakas.

Uz iepriekš apstrādātām virsmām vienmērīgi uzklāt neatšķaidītu Unica Super 1-2 reizes plānā kārtā. Starp kārtām virsmu viegli noslīpēt.

Remontlakošana:

Sekot atmosfēras iedarbībai pakļautu virsmu stāvoklim un, ja nepieciešams, pārlakot. Ar tonētu produktu apstrādātai virsmai var būt ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar virsmu, kas apstrādāta ar netonētu produktu. Ja virsma iepriekš ir apstrādāta ar Unica Super laku, remontlakošanai var izmantot Unica Super laku vai līdzīgas šķīdinātāja bāzes lakas. Skatīt "Sagatavošana".

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar valtspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes: Virsmu tīra ar neitrālu tīrīšanas līdzekli (pH 6-8), izmantojot mikstu suku, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas tīra ar viegli sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH 8-10), izmantojot, piemēram, lupatiņu, birsti vai sūkli. Virsma rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

Pilnīgu cietību un izturību virsma normālos apstākļos sasniedz pēc dažām nedēļām (1 mēneša), tāpēc līdz tam laikam ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, izmantot mikstu suku, mitru lupatu vai sūkli.

Remontkrāsošana

Sekot atmosfēras iedarbībai pakļautu virsmu stāvoklim un, ja nepieciešams, pārlakot. Ar tonētu produktu apstrādātai virsmai var būt ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar virsmu, kas apstrādāta ar netonētu produktu. Ja virsma iepriekš ir apstrādāta ar Unica Super laku, remontlakošanai var izmantot Unica Super laku vai līdzīgas šķīdinātāja bāzes lakas.

UNICA SUPER 20

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašai degties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **Uzmanību.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiborus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smīdinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.



GHS02



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.