

TIKKURILA

VALTTI PLUS WOOD OIL

ĀRDARBU EĻĻA KOKAM

APRAKSTS	Ārdarbu eļļa koka virsmām. Novērš koksnes plaisāšanu. Laba mitruma aizsardzība, kas padara koka virsmu izturīgu pret atmosfēras iedarbību. Tonējot pieejams plašs toņu klāsts. No Valtti Plus Wood Oil eļļas 75% no organiskā oglekļa tiek aizstāts ar bioloģisko saturu (saskaņā ar ASTM D6866-18), kas nozīmē, ka 18% no kopējā produkta satura ir bioloģisks.
IETEICAMAIS PIELIETOJUMS	Dārza mēbeles, terases, kāpnes un piestātnes.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS	Piemērota neapstrādātas un iepriekš ar eļļu apstrādātas koksnes aizsardzībai ārdarbos. Piemērota piesūcinātai koksnei (apstrādāta ar spiedienu), cietkoksnei, termiski modificētai koksnei un neapstrādātai koksnei.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PLUS WOOD OIL

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	EC BĀZE
Toņi	Valtti - toņu karte Tonējama Tikkurila caurspīdīgajos toņos
Patēriņš	Uz vecām virsmām 5-7 m²/l. Uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām 7-15 m²/l.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Nav ieteicams atšķaidīt.
Uzklāšanas metode	Ota vai sūklis
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc dažām stundām. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret ūdeni	Ieteicams lietot tonētu produktu, jo tam ir labāka izturība pret atmosfēras iedarbību nekā bezkrāsainam produktam. Remontkrāsošanu veic pēc vajadzības. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas ieteicams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	18
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PLUS WOOD OIL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

Virsmas sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No koka virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot instrukciju.

Iepriekš ar eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi un/vai drāšu birsti noņemt atlupušo materiālu. Virsmu notīrīt un nepieciešamības gadījumā nomazgāt ar Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot instrukciju. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

Uzklāšana
Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Valtti Plus Wood Oil rūpīgi samaisīt. Ar otu vai sūkli uzklāj eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos koka virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārklāšanās, eļļu uzklāt vienmērīgi, ar nepārtrauktiem triepieniem. Uzklāt vienu kārtu.

Apstrāde ar eļļu padara koka virsmu tumšāku.

Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.

Darbarīku tīrīšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana
Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu un sasniegtu galīgo cietību. Ja nepieciešams, virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti apm. 2 dienas pēc apstrādes.

Netīras virsmas var mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Ļoti netīru virsmu un pleķu tīrīšanai izmantot spēcīgāku Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažāmstundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī unjāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PLUS WOOD OIL

(IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SIA TIKKURILA • Krūzes iela 23 k-3 • Rīga LV-1046 • Tel. +371 67611135
e-mail: info.lv@ppg.com • tikkurila.lv