



TIKKURILA

YKI SOKKELIMAALI

PILNĪGI MATĒTA, NOTURĪGA KRĀSA COKOLIEM

APRAKSTS

Pret sāļiem noturīga akrilāta krāsa.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Cokoli

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona cokolu un betona un konstrukciju bloku cokolu, kas apmesti ar cementu bagātinātu javu, krāsošanai.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.08.2022

YKI SOKKELIMAALI

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Mūra fasādes - toņu karte, Facade 760 - toņu karte, Mūra fasādes 2018 - toņu karte Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	4-6 m ² /l vienā kārtā. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma, porainības, kā arī uzklāšanas metodes.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Uzklāšanas metode	Ota (T1), rullis (S10) vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzināšanai: sprausla 0.027"-0.029", izsmidzinātāja filtrs 0.56 mm, atšķaidīšana 0-10% no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pākrāsot pēc 2-4 stundām.
Bīvums (kg/l)	Apm. 1.4–1.5 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret ūdens tvaiku (EN ISO 7783)	S _{d,H2O} < 0,5 m.
Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)	W ₂₄ < 0,1 kgm ⁻² h ^{-0,5} .
Izturība pret ūdeni	Laba, arī jūras un industriālajā vidē.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(kat. A/c) 40g/l(2010) Yki-sokkelimaali maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Produkta vai konteinera temperatūra nedrīkst pārsniegt +35 ° C. Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta aizsargpārkāja. Tonētu produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoti uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzmanāmies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



YKI SOKKELIMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Apstrādājamajai virsmai ir jābūt stabilai, sausai un cietai.

Nekrāsotas virsmas.

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Notīrīt pelējuma, sūnas u.c. paliekas ar Tikkurila Homeenpoisto šķidumu saskaņā ar instrukcijām. Gludas un spīdīgas betona virsmas vienmēr apstrādāt mehāniski, lai iegūtu nepieciešamo virsmas profili un notīrītu cementa līmes paliekas. Izlīdzināt bloku un nevienmērīgas cementa virsmas ar Yki Vārilaasti saskaņā ar lietošanas instrukcijām produkta aprakstā.

Iepriekš krāsotas virsmas.

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Notīrīt pelējuma, sūnas u.c. paliekas ar Tikkurila Homeenpoisto šķidumu saskaņā ar instrukcijām. Noņemt visas atlupušās un slikti saglabājušās krāsas kārtas. Izvēlēties tīrīšanas metodi atkarībā no virsmas un krāsas tipa (piemēram, tīrīšana ar drāšu birsti, augstspiediena mazgāšana ar karsta ūdens strūku vai mitrām smiltīm u.c.).

Ja nepieciešams, apstrādāt virsmas ar Yki Vārilaasti saskaņā ar instrukcijām.

Gruntēšana

Ieteicams virsmu gruntēt ar Tikkurila Silikonipohjuste saskaņā ar instrukcijām, lai, piemēram, samazinātu sāļu izkristalizēšanos.

Krāsošana

Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas. Ja nepieciešams, krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 20% apmērā no tilpuma. Noslēdzošajai kārtai izmantot netonētu krāsu.

Uzmanību

Lai izvairītos no toņa atšķirībām un iegūtu vienmērīgu virsmu, paredzēt pieteikamu daudzumu no vienas ražošanas partijas. Ja ir nepieciešams izmantot produktu no dažādām ražošanas partijām, tad vieta starp veco un jauno ražošanas partiju ir jāapstrādā ar abu partiju maisījumu (1:1). Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, lielas virsmas vienmēr krāsot bez pārtraukumiem, beidzot darbu stūros, balkonu malās vai līdzīgās konstrukcijas vietās. Yki Sokkelimaali nav piemērots horizontālu virsmu krāsošanai.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas, netīras virsmas var mazgāt ar augstspiediena mazgātāju bez tīrīšanas līdzekļiem. Mazgāšanu veikt sekojot konstrukcijas līnijām, jo virsmas mazgāšana var atstāt pleķus uz virsmas. Pirms mazgāšanas ieteicams ar mīkstu suku notīrīt sausos, valīgos netīrumus, izvairoties no beršanas.

Lai notīrītu aljēs un pelējumu, izmantot Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām un rūpīgi noskalot. Uzmanību! Pēc pelējuma tīrīšanas virsmas jāpārkrāso.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Yki Sokkelimaali ir pārkrāsojamas ar Yki Sokkelimaali. Skatīt: virsmas sagatavošana, gruntēšana un uzklāšana.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.08.2022

YKI SOKKELIMAALI

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARķĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.