



TIKKURILA

SPAKKELI PUUKITTI

ŠPAKTELTEPE KOKAM

APRAKSTS

Speciālā špakteltepe uz ūdens bāzes. Pēc nožūšanas Spakkeli Puukitti izskatās kā neapstrādāta koka virsma. Maksimālais slāņa biezums 2mm.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, apšūtas sienas un griesti, un citas koka virsmas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmu plaisu aizpildīšanai iekšdarbos. Ar špakteltepi apstrādātas plaisas var beicēt, lakot vai krāsot.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.07.2020

SPAKKELI PUUKITTI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Toņi: Priede, bērzs, ozols, dižskābardis (buks) un tumšs sarkankoks.
Iepakojumi	0.2 l, 0.5 l
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar špakteļlāpstiņu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Plānu špaktelējuma kārtu var slīpēt pēc apm. 4 stundām, bet dziļāku špaktelējuma kārtu pēc 24 stundām.
Blīvums (kg/l)	1.8 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	67
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SPAKKELI PUUKITTI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu.

Uzklāšana

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Ar špaktelļāpstiņu uzklāt Spakkeli Puukitti špakteltepi. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Lielas plaisas špaktelēt divās vai vairāk kārtās. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Virsmu var beicēt, piemēram, ar Parketti-Ässä, Akvi Color vai Dicco Color.

Virsmu lakot ar tonētu vai netonētu mēbeļu laku Kiva, Unica Super vai Paneeli- Ässä, Merit vai Akvilac FD atkarībā no virsmas.

Pievērst uzmanību toņu atšķirībām beicējot koka vai cementa virsmas.

Uzmanību

Pievērst uzmanību koka virsmas un špakteltepes toņiem, uzklājot segkārtu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.