



TIKKURILA

SUPI SAUNAVAHA

VASKS PIRTS VIRSMU APSTRĀDEI

APRAKSTS

Dabīgu vasku saturošs aizsarglīdzeklis koka virsmām pirts iekštelpās.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Pirts lāvas, apšūtas sienas un griesti, durvis un logu rāmji.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmām pirts iekštelpās. Supi Saunavaha iesūcas koksnē un veido pret mitruma un netīrumu iedarbību izturīgu virsmu.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 28.12.2021

SUPI SAUNAVAHA

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Koka pārklājumi un lakas - toņu karte. Tonējams saskaņā ar Koka pārklājumi un lakas toņu karti. Standarta toņi - melns, balts un pelēks.
Patēriņš	10-13 m ² /l, atkarībā no koka sugas.
Iepakojumi	EP BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l GATAVIE TOŅI: 0.333 l, 1 l, 3 l
Uzklāšanas metode	Porolona ota, sūklis vai ota ar sintētiskajiem sariem.
Žūšanas laiks	Putekļi neliņ pēc 1/2 -1 stundas. Pilnībā nožuvīs pēc 24 stundām.
Bļivums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	24
GOS	(cat A/f) 130g/l (2010). Supi Saunavaha maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SUPI SAUNAVAHA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas, tīras koka virsmas:

Jānotīra netīrumi un putekļi. Virsma viegli jāsamitrina, uzsmidzinot ūdeni, jānožāvē un jānoslīpē vaļīgās koka šķiedras. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Vecas, netīras un iepriekš, piemēram, ar Supi Saunasuoja apstrādātas koka virsmas:

Jānomazgā ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību, rūpīgi jānoskalo un jānožāvē. Jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja zem vaska paliks vecā pamata paliekas, rezultātā virsma būs spīdīgāka nekā neapstrādāta koka virsma.

Supi Saunavaha nav ieteicams lietot eļļotām virsmām, piemēram, ar Supi Laudesuoja, ja eļļa nav nodilusi. Pirms apstrādes grīdas rūpīgi jāpārklāj, jo Supi Saunavaha viegli iesūcas keramisko flīžu šuvēs.

Uzklāšana

Supi Saunavaha rūpīgi jāsamaisa. Laiku pa laikam produkts jāsamaisa arī lietošanas laikā. Vasku uzklāj vienā kārtā koka šķiedras virzienā, neliejojot vairāk vasku, kā koksne var uzsūkt. Tā kā vasks ir ļoti šķidr, vispiemērotākā uzklāšanas metode ir ar porolona otu vai sūkli. Ja vasku uzklāj pārāk daudz, virsma kļūst taukaina.

Lai pārlicinātos, ka tonis ir pareizs, tonētam Supi Saunavaha jāveic pārbaudes krāsojums neredzamā vietā. Virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas. Lai izvairītos no pārklāšanās un iegūtu vienmērīgu toni, mazas virsmas jāapstrādā vienā piegājienā, bet lielas paneļu virsmas apstrādā krāsojot 1-2 paneļus reizē.

Pirms lietošanas pirts rūpīgi jāizsilda un jāizvēdina.

Termiski modificēta koka virsmas ir ieteicams apstrādāt ar Supi Saunavaha, kas notonēts tonī TVT 318R.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešama tīrīšana, to var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc uzklāšanas:

Virsmu notīra ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli (0.1-0.2 l kopšanas līdzekļa uz 5 litriem ūdens).

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.