

## Temafloor 25 Clear

### APRAKSTS

Gaisa mitruma iedarbībā cietējoša vienkomponenta poliuretāna gruntējuma laka un virsējā laka.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Viegli uzklājama, vienkomponenta laka.
- Temafloor 25 Clear sasaista putekļus un novērš netīrumu iesūkšanos virsmā
- Mosaic grīdu virsējai lakošanai
- Izcila nodilumizturība
- Betona, azbesta cementa un citām minerālām grīdām

### TEHNISKIE DATI

#### Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 40%.

#### Blīvums

1.0 kg/l

#### Praktiskais patēriņš

Vidējais patēriņš betona grīdām ir 4–7 m<sup>2</sup>/l.

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.

#### Žūšanas laiks (+23°C)

Putekļi nelīp pēc 3 h.  
Var pieskarties pēc 3½ h.  
Var uzklāt nākamo kārtu pēc 4–12 h.  
Pilnīgi sacietējusi pēc 24 h.

Uzmanību! Ja gaisa relatīvais mitrums ir zem 50%, žūšanas laiks pagarināsies.

#### Darbarīku mazgāšana

Šķīdinātājs Thinner 1061.

#### Spīdums

Pilnīgi spīdīgs.

#### Toņi

Caurspīdīga.

#### Atšķaidīšanas instrukcijas

Temafloor 25 Clear lietot neatšķaidītu.

#### Reakcija uz uguni

B<sub>FL</sub>-s1 saskaņā ar standartu EN 13501-1

#### GOS

VOC 2004/42/EC (cat A/i) 500 g/l (2010).  
Temafloor 25 Clear: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l

#### Iepakojumi

20,0 L

# Temafloor 25 Clear

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

**Virsmas sagatavošana** Jauna betona virsma: No betona virsmas notīrīt cementa līmes slāni, virsmu slīpējot ar slīpmašīnu vai kodinot ar sāļsskābes šķīdumu. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotākā metodi. Pēc slīpēšanas rūpīgi nosūkt putekļus ar putekļsūcēju. Kodināšanu veic ar atšķaidītu sāļsskābes šķīdumu (1 daļa koncentrētas sāļsskābes, 4 daļas ūdens). Nokodinātu grīdu noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Grīda jānožāvē.

Veca betona virsma: Ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas, ķimikālijas un citi netīrumi. Noslīpēt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotākā metodi. No iedobumiem iztīrīt atlukušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Notīrīt atlukušo materiālu un putekļus.

Izmantojot cementa izlīdzinošo masu, saskaņot tās saderību ar izlīdzinošās masas ražotāju.

**Uzklāšanas nosacījumi** Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 50-90 %.

**Gruntēšana** Gruntēšanu veic ar nešķaidītu Temafloor 25 Clear. Laku izlej uz grīdas un izkliedē, lai piesūcinātu betona virsmu. Ja nepieciešams, atkārtot gruntēšanu, lai iegūtu virsmu bez porām. Poraina gruntējuma kārtā var radīt gaisa burbuļus pārklājumā. Atkārtotu apstrādi var veikt pēc 2 h, izmantojot metodi "mitrs uz mitra".

**Labošana** Dobumus un plaisas aizpildīt ar neatšķaidītu Temafloor 200 Primer un sausu, tīru smilšu maisījumu. Sajaukšanas attiecība, piem., 1 tilpuma daļa lakas maisījuma un 1-2 tilpuma daļas smilšu ar graudiņu lielumu 0.1–0.6 mm. Ja nepieciešams, pirms tālākas apstrādes izlīdzinātās vietas noslīpēt.

Uzmanību! Betona virsma pirms labošanas vienmēr ir jānogruntē.

**DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.


Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.

# Temafloor 25 Clear

EN 1504-2:2004

Eiropas saskaņotais produktu standarts EN 1504-2:2004 nosaka prasības betona virsmas aizsardzības sistēmām.

Šis produkts ir testēts un marķēts ar CE zīmi saskaņā ar ZA pielikuma tabulām 1d un 1f.

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
CO2 caurlaidība	$s_D > 50 \text{ m}$
Triecienizturība	Klase I: $\geq 4 \text{ Nm}$
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Nodilumizturība	$< 3000 \text{ mg}$
Reakcija uz uguni	B <sub>f</sub> -s1
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase I, $s_D < 5 \text{ m}$