



Temafloor Fluat

APRAKSTS

Kristālisks, ūdenī šķīstošs, silikona fluorīda virsmas impregnēšanas līdzeklis betona grīdām.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Piemērota neapstrādātu vecu un jaunu betona grīdu virsmu cietināšanai un putekļu saistīšanai.
- Reaģē ar betona virsmā esošajām kalcija karbonāta daļiņām, neveido plēvi. Nepieciešamības gadījumā var pārklāt ar Temafloor pārklājumiem un slīpēšanas masām
- Ieteicams, piemēram, noliktavām, kā arī daudzstāvu automašīnu stāvvietām

TEHNISKIE DATI

Praktiskais patēriņš

Iepakojums 25 kg / grīdas platība 150 m ²	
1. apstrāde	2. apstrāde
Temafloor Fluat 9 kg + ūdens 65 l	Temafloor Fluat 16 kg + ūdens 65 l

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības.

Uzklāšanas metode

ota, lāpstiņa

GOS

Nesatur Gaistošos organiskos savienojumus.

Iepakojumi

26 KG

Temafloor Fluat

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.

Uzklāšanas nosacījumi Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.

Uzklāšana Šķīdumu izlej uz notīrītas virsmas un izsmērē ar suku vai lāpstiņu tā, lai apstrādājamā virsma tiktu noklāta pilnībā. Šķīdumu tur uz grīdas vismaz 3 stundas, vienlaicīgi beržot ar suku. Pēc apstrādes virsmu noskalo ar lielu daudzumu ūdens. Pirms nākošās apstrādes grīdas virsmai ļauj nožūt vismaz diennakti.

Otro apstrādi veic tāpat kā pirmo. Pēc apstrādes virsma noskalo ar lielu daudzumu ūdens un spēcīgi jānoberž ar suku. Virsma nedrīkst paspēt nožūt pirms skalošanas. Ja mazgāšanu un beršanu neveic rūpīgi, virsmā var izveidoties putekļveidīgs slānis no nereaģējušajām vielām. Grīdu var sākt lietot tūlīt pēc virsmas nožūšanas.

DARBA AIZSARDZĪBA Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.