



TIKKURILA

## ULTRA SPECIAL

ĀRDARBU KRĀSA, KAS NESMĒRĒJAS/ DAĻĒJI MATĒTA

### APRAKSTS

Netīrumus atgrūdoša akrilāta krāsa. Vajadzības gadījumā viegli mazgājama.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Stūra dēļi, sofīti, margas un stabi ārdarbos.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Iepriekš neapstrādātām, rūpnieciski gruntētām virsmām vai virsmām, kas iepriekš apstrādātās ar koka virsmām piemērotām ārdarbu krāsām vai beicēm.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 06.08.2021

## ULTRA SPECIAL

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts.
<b>Patēriņš</b>	Zāģētas koka virsmas 4-6 m <sup>2</sup> /l. Ēvelētas un iepriekš krāsotas virsmas 7-9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ar T1 dabisko saru otu vai izsmidzinātāju.  Bezgaisa izsmidzinātājs - sprausla 0.018" - 0.023", t.i., 0.460 - 0.580 mm, atšķaidīšana 0-10% no tilpuma.
<b>Žūšanas laiks</b>	Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Normālos apstākļos nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-4 stundām. Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	Apm. 1,3 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	45
<b>GOS</b>	(kat. A/d) 130g/l(2010) Ultra Special maksimālais GOS saturs 130 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# ULTRA SPECIAL

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas nekrāsotas virsmas:

Sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas nogruntēt ar Tikkurila gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas pārklāt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus. Virsmu vienā kārtā nogruntēt ar Ūljypohja (it īpaši vecas un nolietotas virsmas) vai Ultra Primer.

Rūpnieciski gruntētas un iepriekš krāsotas vai beicētas virsmas:

Sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Atlupušo krāsu noņemt ar skrāpi un virsmas notīrīt ar drāšu suku. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas jāapstrādā ar Tikkurila gruntējuma eļļu un jānogruntē vienā kārtā ar Ūljypohja (it īpaši vecas un nolietotas virsmas) vai Ultra Primer.

### Krāsošana

Virsmas apstrādāt 1-2 reizes ar Ultra Special, atkarībā no virsma stāvokļa un toņu atšķirībām.

Krāsu rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt Ultra Special ar otu vai bezgaisa izsmidzinātāju un otu. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim temperatūras un mitruma svārstību ietekmē. Šī dabiskā koka īpašība var nosmērēt krāsu virs zaru vietām.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ja ir nepieciešama tīrīšana, neilgi pēc virsmas apstrādes, izmantot mīkstu suku. Normālos apstākļos virsma pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 4 nedēļām.

1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Talon Huoltipesu (1 daļa Talon Huoltipesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

### Remontkrāsošana

Ultra Special var pārkrāsot ar Ultra Special, Pika-Teho vai Ultra sērijas krāsām.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## ULTRA SPECIAL

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

**Satur:** 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smīdinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07

GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.