



TIKKURILA

UNICA AKVA LAKKA

LAKA DURVĪM UN LOGIEM

APRAKSTS

Speciāla laka, kas balstīta uz modificēta akrilāta. Satur vielas, kas nodrošina aizsardzību pret UV stariem un rada ūdeni atgrūdošu virsmu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Logu rāmjiem, durvīm un durvju rāmjiem, kā arī koka apšuvumam iestiklotos balkonos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Jaunu vai iepriekš lakotu, vai beicētu koka virsmu lakošanai iekšdarbos un ārdarbos. Teicami piemērota rūpnieciski lakotu un beicētu koka virsmu remontlakošanai. Nav ieteicama blīvām vai cietām koka sugām, piemēram, ozolam vai tīkkoks.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 02.12.2021

UNICA AKVA LAKKA

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	EPL BASE
Toņi	Toņu kartes: Koka pārklājumi un lakas - toņu karte, Valtti - toņu karte. Iekšdarbos var lietot netonētu vai tonēt puscaurspīdīgos toņos saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Ārdarbos lietot tikai tonētu produktu.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	8-12 m ² /l.
Iepakojumi	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota ar sintētiskajiem sariem. Uzklāšana ar izsmidzinātāju: - Tradicionālais izsmidzinātājs: sprausla 1.4-1.8 mm, atšķaidīšana 5-15 % pēc tilpuma. - Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.009"-0.013", atšķaidīšana 0-5 % pēc tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 1-2 h. Var pārļakot nākamajā dienā. Sasniedz lietošanai gatavu cietību pēc 2-3 dienām. Logus var aizvērt pēc 1-3 dienām, atkarībā no laikapstākļiem un uzklātā plēves biezuma. Zemākā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.
Būvums (kg/l)	apm. 1.00 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811.
Izturība pret gaismu	Nedzeltē.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	31
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

UNICA AKVA LAKKA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Lakojamajai virsmai ir jābūt sausai. Lakošanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Mehāniski noņemt koka šķiedras, kas atmosfēras iedarbībā ir kļuvušas pelēkas.

Neapstrādāta virsma:

No nepastrādātas koka virsmas notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli vai Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. No zaru vietām noņemt sveķus.

Nepastrādātas koka virsmas ārdarbos nogruntēt ar Valtti Plus Base vai Valtti Primer.

Iepriekš lakotas vai beicētas virsmas:

No iepriekš apstrādātas virsmas ar drāšu birsti notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, nomazgāt virsmas ar Maalipesu vai Homeenpoisto. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un noapaļot asus stūrus. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Koka virsmas iekšdarbos: plaisas un iedobumus aizpildīt ar špakleļtepi Spakkeli Puukitti, nošpaktelētās vietas noslīpēt.

Līdz tīram kokam attīrītas virsmas ārdarbos apstrādāt ar Valtti Plus Base vai Valtti Primer. Logu rāmjiem tepēšanai izmantot piemērotu špakleļtepi. UZMANĪBU! Unica Akva Lakka nedrīkst uzklāt uz silikona tepēm vai uz silikonu saturošām virsmām.

Gruntēšana

Mehāniski noņemt koka šķiedras, kas atmosfēras iedarbībā ir kļuvusi pelēka.

Neapstrādāta virsma:

No nepastrādātas koka virsmas notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli vai Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. No zaru vietām noņemt sveķus.

Nepastrādātas koka virsmas ārdarbos nogruntēt ar Valtti Plus Base vai Valtti Primer.

Iepriekš lakotas vai ar caurspīdīgu pārklājumu apstrādātas virsmas:

No iepriekš krāsotas virsmas noņemt atlupušo krāsu un tepei. Ja nepieciešams, koka virsmas nomazgāt ar Maalipesu vai Homeenpoisto. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un noapaļot asus stūrus. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Koka virsmas iekšdarbos: plaisas un iedobumus aizpildīt ar špakleļtepi Spakkeli Puukitti, nošpaktelētās vietas noslīpēt.

Līdz tīram kokam attīrītas virsmas ārdarbos jāapstrādā ar Valtti Plus Base vai Valtti Primer.

Logu rāmjiem tepēšanai izmantot piemērotu špakleļtepi. UZMANĪBU! Unica Akva Lakka nedrīkst uzklāt uz silikona tepēm vai uz silikonu saturošām virsmām

Lakošana

Pirms lietošanas Unica Akva Lakka rūpīgi smaisīt. Uzklāt ar otu 1-2 reizes, uz jaunām virsmām 2 reizes.

Lakojot lielas virsmas, vislabāk laku vispirms uzklāt, izmantojot rulli, un tad izlīdzināt ar otu. Neļaut lakoto joslu malām nožūt. Lakojot ar otu, Unica Akva Lakka var atšķaidīt ar ūdeni līdz 5% apmērā, ja nepieciešams. Laka žūst ātri, tādēļ ir ieteicams lakot joslu veidā. Vislabākie lakošanas darbarīki ir sintētiskās šķiedras otas, kam ir dažāda garuma sari.

Rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

UNICA AKVA LAKKA

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Normālos apstākļos produkts pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām, tādēļ ar virsmu apieties saudzīgi. Ja ir nepieciešama tīrīšana agrāk, tad to var darīt ar mīkstu birsti vai mitru lupatiņu.

2 nedēļas pēc lakošanas virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltopesu un ūdens maisījumu (1:1). Virsma rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.

Remontkrāsošana

Unica Akva Lakka var pārļakot ar Unica Akva Lakka. Skatīt „Sagatavošana”.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). **Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **Uzmanību!** Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.