



TIKKURILA
UNICA ULKOKALUSTEMAALI
SPECIĀLA ALKĪDA KRĀSA, PUSSPĪDĪGA

APRAKSTS

Speciāla alkīda krāsa.

**IETEICAMĀIS
PIELIETOJUMS**

Mēbeles, iekārtas, transporta līdzekļi, laivas, darbarīki u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Metāla un koka mēbeļu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota arī dažādām plastmasas virsmām, piemēram, stikla šķiedras un plastmasas laivām (virsmas virs ūdens līnijas). Skatīt lietošanas pamācības.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 21.12.2020

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte, Feelings - toņu karte. Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm. Gatavais tonis - alumīnija tonis.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	10-12 m ² /l uz zāģētām koka virsmām. 12-14 m ² /l uz metāla un plastmasas virsmām.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullītis (ar īsu plūksnu) vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzināšana: izsmidzinātāja sprausla 0.009" – 0.013" (0.230 – 0.330 mm), atšķaidīšana līdz 5-20% apmērā no tilpuma. Tradicionālā izsmidzināšana: sprausla 1.4 mm – 1.8 mm, atšķaidīšana 25 - 35 % apmērā no tilpuma (DIN 18-25 s). Uzmanību: Uzklājot ar izsmidzināšanu, Unica speciālās alkīda krāsas sausas plēves biezums nedrīkst pārsniegt 40 μm.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Putekļi neliņ pēc 2 stundām. Var pārkrāsot pēc 16 stundām.
Blīvums (kg/l)	0.9 – 1.2 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur viegli sārmainus un viegli skābus tīrīšanas līdzekļus. Iztur terpentīnu, vaļspirtu un denaturēto spirtu. Neiztur, piemēram, šķīdinātāju. Iztur smērellas un taukus. Degvielas šļakatas ir nekavējoties jānoslauka.
Nodilumizturība	Laba
Noturība pret mazgāšanu	Laba, mazgājot ar parastajiem mazgāšanas līdzekļiem (SFS 3755).
Karstumizturība	120°C (ISO 4211-3). Gaišie toņi var viegli dzeltēt, ja temperatūra ir >80°C.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	42

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 21.12.2020

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

Uzglabāšana

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No virsmām notīrīt netīrumus, putekļus, taukvielas un eļļas. No galvanizētām virsmām ar birsti notīrīt balto rūsu. Plastmasas virsmas notīrīt ar šķīdinātāju, piemēram, Šķīdinātāju 1029 vai citu denaturēto etanolu. Virsmu noslīpēt un notīrīt putekļus. Plastmasas atšķirīgo īpašību dēļ, pirms visas virsmas nokrāsošanas uz neliela virsmas laukuma ir jāpārbauda šķīdinātāja iedarbība un krāsas adhēzija. Koka virsmas nogruntēt ar Jehu vai Otex. Metāla virsmas nogruntēt ar Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu. Alumīnija virsmas pirms gruntēšanas padarīt raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgāt virsmu ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ar skrāpi noņemt atlupušo krāsu un visu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus, ledobumus un plaisas aizpildīt ar Lakkakitti špakteltepi. Aizpildītās vietas noslīpēt un notīrīt putekļus. Nodilušas koka virsmas nogruntēt ar Jehu vai Otex, bet metāla virsmas ar Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu.

Krāsojot spilgti sarkanā, dzeltenā vai oranžā tonī, koka virsmas jānogruntē ar Jehu vai Otex, kas tonēta tādā pašā tonī. Cinkotas, alumīnija un tērauda virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super.

Krāsošana

Krāsu rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050 (uzklājot ar otu), vai Šķīdinātāju 1032 (uzklājot ar izsmidzinātāju). Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rulli vai izsmidzināšanu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmas mazgāt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu suku, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas mazgāt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmām jāapietas saudzīgi, jo krāsa galīgo cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar mīkstu birsti, lupatu vai suku.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C12, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, aromātiskie (2-25%), ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **UZMANĪBU.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **Satur:** etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

UNICA ULKOKALUSTEMAALI



GHS02



GHS07



GHS08

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.