



TIKKURILA

## VALTTI COLOR EXTRA

SPĪDĪGS PĀRKLĀJUMS KOKAM ĀRDARBOS / TONĒJAMS

### APRAKSTS

Uz eļļu balstīts tonējams šķīdinātāja bāzes pārklājums kokam ārdarbos. Aizsargā koksni pret laikapstākļu iedarbību, aizkavējot mitruma absorbciju un saules gaismas iedarbību.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Ārējā apšuvuma dēļiem, durvīm, logiem un žogiem.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Zāģētām un ēvelētām koka virsmām, impregnētām kā arī termiski apstrādātām koka virsmām ārdarbos saskaņā ar lietošanas instrukciju.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 27.03.2020

## VALTTI COLOR EXTRA

### TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	EC BĀZE
<b>Toņi</b>	<b>Toņu kartes:</b> Valtti - toņu karte. Var tonēt saskaņā ar Valtti toņu karti.
<b>Spīdums</b>	Spīdīgs.
<b>Patēriņš</b>	Zāģētam kokam: 4-8 m <sup>2</sup> /l. Ēvelētam kokam: 8-12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai izsmidzinātājs
<b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b>	Apstrādātā virsma ir sausa pēc apm. 24 h.
<b>Bļīvums (kg/l)</b>	Apm. 0.9 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	50
<b>Uzglabāšana</b>	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# VALTTI COLOR EXTRA

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz 5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

No neapstrādātas virsmas ar tērauda vai beržamo suku notīrīt netīrumus, putekļus un atluptošo materiālu. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas šķīdumu vai Terassi Ja-Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Virsma nogruntēt pēc iespējas agrākā ražošanas stadijā ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Sargāt augus no Valtti Primer vai Valtti Plus Base šļakatām.

Iepriekš ar caurspīdīgu pārklājumu apstrādātas koka virsmas:

No iepriekš apstrādātām virsmām ar skrāpi vai tērauda suku notīrīt atluptošo materiālu un pelēko koksni. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Homeenpoisto vai Terassi Ja-Kalustepesu. Spīdīgas plēves paliekas no koka virsmas noņemt vai rūpīgi noslīpēt. Jāpasargā augi no Valtti Color Extra šļakatām.

Lai izvairītos no toņu atšķirības un iegūtu vienmērīgu virsmu, sajaukt visai virsmai pietiekamu tonēta Valtti Color Extra daudzumu vienā traukā. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

Uzklāt Valtti Color Extra vienmērīgi un bez pārtraukumiem, lai izvairītos no toņu atšķirībām salaiduma vietās. Izmantot otu, it īpaši pirmajā uzklāšanas reizē. Ja tiek izmantots izsmidzinātājs, virsmu izlīdzina ar otu. Brīvi apstrādāt izstrādājuma galus.

Apstrādājot virsmu ar izsmidzinātāju, sargāt citas virsmas no šļakatām. Uzklāt divās kārtās, atkarībā no vēlamā toņa intensitātes. Vienmēr lietot tonētu produktu uz neapstrādātām virsmām.

Veikt apstrādātās virsmas apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veikt remontkrāsošanu. Remontkrāsošanas intervāli ir atkarīgi no atrašanās vietas, debespuses un laika apstākļiem.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 .

### Virsmas kopšana

Ar virsmu apieties saudzīgi, jo pilnīgu izturību un cietību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana, jāizmanto mīksta suka, birste vai mitra lupata.

1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Talon Huoltipesu (1 daļa Talon Huoltipesu uz 10 daļām ūdens). Pleķu un īpaši netīru virsmutīrīšanai izmantot spēcīgāku Talon Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

### Remontkrāsošana

Veikt apstrādātās virsmas apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veikt remontkrāsošanu. Remontkrāsošanas intervāli ir atkarīgi no atrašanās vietas, debespuses un laika apstākļiem.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VALTTI COLOR EXTRA

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

**Satur:** ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **BĪSTAMI.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt alergisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: etilmetilketoksīms.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.