



TIKKURILA

VALTTI PLUS BASE

KOKSNES KONSERVANTS

APRAKSTS

Lietošanai gatavs ūdens bāzes bezkrāsains koksnes konservants ārdarbiem, kas ir piemērots gan amatieru, gan profesionālai lietošanai. Iesūcas virsmā un aizkavē mitruma absorbciju, kā arī pelēšanu, zilēšanu un pūšanu. Šis PT8 koksnes konservants ir apstiprināts saskaņā ar Biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikumiem; atļaujas numurs LV/2017/SB/001.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka konstrukcijām, kas tiks apstrādātas ar beicēm vai krāsām (izņemot, virsmām, kas tiks apstrādātas ar eļļām un zviēru-sarkanā krāsām) un koka izstrādājumiem ārdarbos. Produkts paredzēts lietošanai uz koksnes, kas nesaskaras ar zemi, ir pastāvīgi pakļauta laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāta no laika apstākļiem, bet pakļauta biežai mitruma iedarbībai. Apstrādāto koksni nedrīkst izmantot ārā, kur tā saskaras ar zemi un pastāvīgi tiek pakļauta mitru apstākļu iedarbībai, vai pastāvīgi saskaras ar saldūdeni vai sālsūdeni.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Kokmateriālu un koka konstrukciju aizsardzībai un gruntēšanai pirms virsmas apstrādes. Piemērots balkiņiem, zāgētai un ēvelētai koksnei, termiski apstrādātai un impregnētai koksnei ārdarbos. Nav paredzēts iekšdarbiem. Neuzklāt koksnei, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Izmantot produktu tikai kā koksnes konservantu, ievērojot norādījumus produkta aprakstā un uz etiķetes. Apdares kārtu ieteicams uzklāt, tiklīdz iespējams, jo bezkrāsains koksnes konservants nepasargā koka virsmu no saules gaismas nelabvēlīgās iedarbības.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 16.04.2020

VALTTI PLUS BASE

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	0,08-0,16 l/m ² . Zāģēta koksne: 6-8 m ² /l vienai kārtai. Gluda koksne: 8-12 m ² /l vienai kārtai.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Neatšķaidīt.
Uzklāšanas metode	Ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklāt plānā kārtā tādu produkta daudzumu, kas viegli iesūcas koksnē. Gruntējuma eļļa ātri nožūst. Nekavējoties turpināt darbu ar otu, neuzkavējoties vienā vietā ilgāku laiku.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Var pieskarties pēc apm. 30 min. Otru kārtu un virskārtu var uzklāt pēc 24 stundām.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	4
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PLUS BASE

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Apstrādes un žūšanas laikā krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Nekrāsot lietus laikā vai ja 24 stundu laikā ir gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošana

No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlukušais materiāls. Pelējušas un nefīras virsmas jānomazgā ar pelējuma noņemšanas līdzekli Tikkurila Homeenpoisto vai Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu, jāievēro lietošanas pamācība.

Jāpasargā citas virsmas un augi no konservanta šļakatām. Pirms uzklāšanas jāpārklāj visas ūdens tvertnes.

Koka virsmas jāapstrādā ar Valtti Plus Base pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Jāuzklāj ar otu vai izsmidzinātāju. Pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa. Strādāt ar produktu labi vēdināmā vietā.

Ļoti rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Apdares kārtā jāuzklāj, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne agrāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas. Ja virsmas apstrādi veic vēlāk, tad virsma pirms krāsošanas ir vēlreiz jānogruntē. Apstrādāta koksne, kas tiks pakļauta atmosfēras iedarbībai, jāapstrādā saskaņā ar attiecīgā produkta ieteicamajiem lietošanas noteikumiem. Gatavā virsma ir jāuztur labā stāvoklī. Virsējai apstrādei nelietojiet produktus, kas satur triazola funkcīdus.

Lietojot ārdarbos, jāpasargā zeme un augi no šļakatām. Neizmantot vietās (piemēram, tilti virs ūdens), kur produkts var nokļūt ūdenī. Pirms lietošanas apsegt visas ūdens uzglabāšanas tvertnes.

Tikko apstrādāta koksne ir jāuzglabā zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas cietas virsmas. Pilieni, kas var nopīlēt no izstrādājuma, ir jāsavāc, lai izmantotu atkārtoti vai pareizi iznīcinātu.

Personas bez aizsarglīdzekļiem un dzīvnieki nedrīkst atrasties pie apstrādātās virsmas 48 stundas vai līdz brīdim, kad virsmas ir sausas. Nedrīkst izmantot pārtikas produktu, trauku, galda piederumu un pārtikas apstrādes vietu tuvumā. Strādājot ar produktu vai apstrādāto koka izstrādājumu, valkājiet piemērotu aizsargapģērbu (darba apģērbu, cimdus, apavus). Izvairīties no pārmērīgas izmantotā produkta nokļūšanas uz aizsargapģērbu.

Pirms ēšanas un pēc izmantošanas, nomazgāt rokas un iedarbībai pakļauto ādu. Strādāt ar produktu un svaigi apstrādātu koksni tikai labi vēdināmās telpās.

Izmantot koksnes konservantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt informāciju uz etiķetes un produkta aprakstā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) un propikonazols (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Neieelpot dūmus/smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Produkts jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.