



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.04.2021



TIKKURILA

VALTTI PRIMER

GRUNTĒJUMA EĻĻA.

APRAKSTS

Eļļas bāzes, bezkrāsaina gruntējuma eļļa koka virsmām ārdarbos.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Kokmateriālu un koka konstrukciju aizsardzībai un gruntēšanai pirms virsmas apstrādes. Piemērota zāģmateriāliem un ēvelētam kokam, guļbaļķiem, termiski apstrādātai un piesūcinātai koksnei ārdarbos. Produkts dziļi iesūcas koksnē un aizsargā to pret zilējumu un pelējumu. Apdares kārtu ieteicams uzklāt, tiklīdz iespējams, jo bezkrāsaina gruntējuma eļļa nepasargā koka virsmu no saules gaismas nelabvēlīgās iedarbības.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka konstrukcijas, kas tiks apstrādātās ar beicēm vai krāsām (izņemot, virsmas, kas tiks apstrādātas ar eļļām un zviedru-sarkanajām krāsām).



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.04.2021

VALTTI PRIMER

TEHNISKIE DATI

Toņi	Bezkrāsains.
Patēriņš	4-5 m ² /l – zāgētām koka virsmām; 8-10 m ² /l – ēvelētām koka virsmām.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ar otu, iegremdēšanu vai izsmidzināšanu.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc apm. 1/2 stundas. Var krāsot nākamo kārtu pēc 24 stundām. Uzmanību! Zemākā gaisa temperatūra un lielākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.
Bļivums (kg/l)	Apm. 0,8 kg/l.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	15%.
Uzglabāšana	Cieši noslēgtā iepakojumā, kas pasargāts no mitruma, karstuma un saules stariem. Produkts iztur uzglabāšanu zemās temperatūras. Ja produkts ir uzglabāts temperatūra, kas zemāka par 0°C, 24h pirms lietošanas to nepieciešams novietot vietā, kur temperatūrā ir +20±2°C un rūpīgi samaisīt. Produkta uzglabāšanas laiks ir 60 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā, cieši noslēgtā, oriģinālajā iepakojumā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PRIMER

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai un tīrai. Apstrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzmanību! Zemākā gaisa temperatūra un lielākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.

Virsmas sagatavošana

Notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, nomazgāt virsmas ar pelējuma noņemšanas līdzekļa Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojot lietošanas pamācību. Pasargāt citas virsmas un augus no Valtti Primer šļakatām.

Gruntēšana

Koka virsmas apstrādāt ar Valtti Primer pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Gruntskrāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, iegremdēšanu vai izsmidzināšanu. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Apdares kārtu uzklāt pēc iespējas ātrāk, bet ne agrāk kā 24h pēc gruntēšanas. Ja virsmas apstrādi veic vēlāk, tad virsma pirms krāsošanas ir vēlreiz jānogruntē. Pasargāt negruntētās virsmas un augus no šļakatām.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar Vaitspirtu 1050.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašai degties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). **BĪSTAMI.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Neieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC).



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.