



TIKKURILA

## VARMA

UNIVERSĀLA GRUNTSKRĀSA KRĀSĀM UN TAPETĒM

### APRAKSTS

Akrila gruntskrāsa ar labu adhēziju. Īpaši piemērota sienu virsmām pirms tapešu līmēšanas.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Griesti un sienas iekšdarbos, it īpaši, ja virsmām nepieciešama laba adhēzija, piemēram, sienu virsmām pirms tapešu līmēšanas.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota apmestu, betona, špaktelētu, ģipša, skaidu plākšņu un kokšķiedras plākšņu virsmām. Īpaši piemērota kā gruntskrāsa iekšdarbu krāsām Harmony, Joker, Remonti-Ässä un Lumi, kā arī jaunām virsmām un iepriekš krāsotām virsmām.

Varma ir laba izvēle gruntēšanai zem tapetēm. Līmējot tapetes, jāņem vērā, ka špaktelētai virsmai jābūt apstrādātai ar piemērotu špakteli vai ar cementu pastiprinātu sauso špakteli, kas viegli nešķīst ūdenī. Gruntskrāsai Varma ir laba adhēzija arī uz cinkotām virsmām.



## VARMA

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	AP BĀZE
Toņi	Gaišie toņi tonējami saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Toņu precizitāte nav pilnīga.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	Absorbējošām virsmām 5-7 m <sup>2</sup> /l. Neabsorbējošām virsmām 9-11 m <sup>2</sup> /l.
Iepakojumi	2,7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Rullis izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzināšanai, izsmidzinātāja sprausla 0.015" - 0.021" vai 0,380 - 0,530 mm, atšķaidīt 0-5 % apmērā no tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 1/2 h. Var pārkrāsot pēc 2-4 h. Tapetes var līmēt nākamajā dienā.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.4 kg/l, (ISO 2811).
Ķīmiskā izturība	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, Vaitspirtu.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998.
Karstumizturība	85°C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	35
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

# VARMA

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Gruntējamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas virsmas:

Notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, nošpaktelēt virsmu ar piemērotu špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļi.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Seināpesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ja nepieciešams, iedobumi un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Krāsošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt produktu, un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt 1 - 2 kārtas ar rulli vai izsmidzinātāju. Ieteicamās segkrāsas, piemēram, Harmony, Joker vai Remontti-Ässä.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, virsmas var tīrīt ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīt ar kārtīgi izspiestu mitru sūkli vai tīrīšanas lupatu un neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Ievērojot mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu. Mazgātās virsmas jānožāvē pēc mazgāšanas.

Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galējo cieftību un izturību normālos apstākļos produkts sasniedz mēnesi pēc uzklāšanas. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās var viegli tīrīt ar mitru lupatu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.